


ADLER Aqua-Wischbeize

12081 ff



Beschreibung

Wasserverdünnbare Wischbeize mit markantem Beizbild auf Basis lichtechter Pigmente; betont durch die transparenten Farbtöne und die hohe Farbtiefe der Holzstruktur. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und bei Bedarf mit Wasser aufhellbar. Überlackierbar mit wasserverdünnbaren und lösemittelbasierenden Lacken.

Anwendungsgebiete

Zum Beizen von Laubhölzern wie Buche, Kirsch, Nuss, Birke oder Ahorn; speziell geeignet für sehr saugkräftige Hölzer wie Pappel und Tulipier. Nicht empfohlen für großflächige Arbeiten auf stark saugenden Hölzern wie Pappel oder Tanganjika, die zudem stark profiliert sind (Antrocknung der Beize).

Verarbeitung

Flächen mit Körnung 180 - 220 sorgfältig schleifen. Schleifstaub - speziell aus den Holzporen - gründlich entfernen. Stumpfes Schleifpapier und ungleichmäßiger Schliff können zu einem fleckigen Beizbild führen. Wässern des Holzes und nach Trocknung Glätschschliff Kö 180 - 220 vor dem Beizen ist vorteilhaft.

Bei Bedarf kann ADLER Aqua-Wischbeize mit Wasser bis max. 1 zu 5 (Beize zu Wasser) aufgehellt werden; diese Mischung mehrmals am Tag aufrühren und innerhalb eines Arbeitstages verarbeiten.

Wird eine längere offene Zeit (Auswischbarkeit) gewünscht, können bis zu max. 50 % - bezogen auf die Basisbeize - ADLER Verzögerer 89336 zugesetzt werden. Ein höherer Zusatz darf nicht erfolgen, da Hafungsstörungen auftreten können.

ADLER Aqua-Wischbeize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize gleichmäßig satt mit einem weichen Beizschwamm oder mit der Spritzpistole (Druckluft-Spritzen: Düsengröße 1,5-1,8 mm, Spritzdruck 2,0-2,5 bar) auftragen. Der Beizauftrag mit Airless- oder Airmix-Geräten ist bei niederem Druck möglich (0,18 – 0,23 mm-Düse, 30 – 50 bar). Den Überschuss sofort mit einem flusenfreien Beizpapier (Ballen) längs in Holzfaserrichtung abnehmen.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C):

Trockenzeit ca. 12 Stunden, am besten über Nacht. Mit wasserverdünnbaren Holzlacken kann bereits nach 5 Stunden überlackiert werden. Bei Verwendung von Lösemittel-lacken muss eine Trockenzeit von 12 Stunden eingehalten werden.

Vor Beginn der Lackierarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung und -lackierung durchgeführt werden, um den Endfarbton und den Effekt beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.

Beachten Sie bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt!

Weitere Hinweise

Verdünnung	Wasser
Verzögerer	ADLER Verzögerer 89336
Haltbarkeit	Frostfrei 1 Jahr im geschlossenen Gebinde

Lieferform

900 ml, 4 l

Ergiebigkeit

Ca. 10 m²/l pro Auftrag, je nach Form des zu behandelnden Werkstücks;

Farbtöne

Kirsche	12081
Nuss Hell	12082
Nuss Rot	12083
Nuss Antik	12084

Farbpasten zum Tönen

Farbpaste Gelb	89145
Farbpaste Rot	89146
Farbpaste Schwarz	89147

Eine maximale Gesamtzugabemenge von 20 % Farbpaste auf Beize darf nicht überschritten werden.