

ADLER DD-Isoliergrund

25103

Lösemittelbasierter **2K-Polyurethan-Grundlack** für den **Möbel- und Innenausbau** für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines	Lösemittelbasierter 2K-Polyurethan-Polyesterharz-Grundlack. Gutes Eindringvermögen, sehr rasche Trocknung, gute Anfeuerung.
Besondere Eigenschaften Prüfnormen	<ul style="list-style-type: none"> • Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+




Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Lackierung von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau, wie z.B. Hotel- und Schuleinrichtungen, Küchen- und Sanitärmöbel: Verwendungsbereiche II – IV gemäß ÖNORM A 1610-12. Für die Kanten- und Flächenisolierung von MDF-Platten. • Für die Isolierung von harzreichen Hölzern. • Das Produkt ist nicht für mit Wasserstoffperoxid gebleichte Flächen geeignet! • Das Produkt ist nicht für mit ADLER Aqua-Positiv oder ADLER Positiv Plus gebeizte Flächen geeignet! • Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.
--------------------------	---

VERARBEITUNG


Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühen. • Bitte beachten Sie unsere „Arbeitsrichtlinien für PUR-Lacke“.
------------------------------	---



Mischungsverhältnis	1 Gew.-Teil ADLER DD-Isoliergrund 25103 1 Gew.-Teil ADLER DD-Härter 82001
ADLER DD-Isoliergrund 25103 kann ausschließlich mit Härter und im angeführten Mischungsverhältnis verwendet werden. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.	



Topfzeit	ca. 8 h
-----------------	---------




01-16 (ersetzt 08-15) ZKL 2502

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Airless	Airless luftunterstützt (Airmix, Aircoat, etc.)	Druckluft
Spritzdüse (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Spritzdruck (bar)	100	80 - 100	2,0 - 2,5
Zerstäuberluft (bar)		1 - 1,5	
Verdünnung	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Viskosität (s) 4 mm Becher, 20°C	ca. 11	ca. 11	ca. 11
Auftragsmenge (g/m²)	ca. 100 - 120 pro Auftrag Gesamtauftragsmenge: bis max. 450		

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Schleif- und überlackierbar (ADLER DD-Isoliergrund 25103)	nach ca. 2 h
Schleif- und überlackierbar (Folgebeschichtung)	über Nacht
Manipulier- und stapelbar	nach ca. 12 h

Um den Stand der nachfolgenden Lackierung zu verbessern, empfehlen wir Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit ADLER DD-Verdünnung 80019 oder ADLER Waschverdünnung 80077.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Vollholz, Furnier-, (beschichtete) Holzspan-, Holzfaserwerkstoffe)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Untergrundvorbereitung

Laubhölzer:
Mit Körnung 150 – 180 anschleifen und reinigen.

Nadelhölzer:
Mit Körnung 100 – 150 anschleifen und reinigen.

BESCHICHTUNGSAUFBAU**Grundierung**

1 x ADLER DD-Isoliergrund 25103

Isolierung von MDF-Platten:

Lack-Härter-Mischung mit 50 % ADLER DD-Verdünnung 80019 oder ADLER PUR-Verdünnung 80029 verdünnen und ca. 120 g/m² im Spritzverfahren auftragen. Zwischentrocknung: mind. 2 h. Im Kanten- und Ausfräsbereich einen zweiten Spritzauftrag mit unverdünntem Material durchführen. MDF-Platten für die Verwendung in Feuchträumen benötigen auf jeden Fall zwei Isolergänge.

Zwischentrocknung: über Nacht

Zwischenschliff Körnung 280

Anschließend stehen die Flächen für die gewünschte Weiterbehandlung zur Verfügung.

Obige Arbeitsweise festigt die weniger verdichteten Bereiche von MDF-Platten und schützt diese vor Rissbildung.

Isolierung von harzreichen Hölzern:

Ein Spritzauftrag von ca. 120 g/m² mit unverdünntem Material.

Zwischentrocknung: mind. 8 h

Zwischenschliff Körnung 280

Anschließend stehen die Flächen für die gewünschte Weiterbehandlung zur Verfügung.

Zwischenschliff

Grundierte Fläche mit Körnung 280 - 320 anschleifen.

Ein Durchschleifen muss vermieden werden, da es sonst zu Anfeuerungsunterschieden kommen kann, die durch Vergilbung bei der Alterung noch verstärkt werden.

Schleifstaub entfernen.

Der Zwischenschliff muss unmittelbar vor dem nachfolgenden Lackauftrag erfolgen, um eine gute Zwischenhaftung zu gewährleisten.

Decklackierung

1 - 2 x mit einem geeigneten ADLER 2K-PUR-Möbellack wie z. B. ADLER Legnopur 26211 ff oder ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff.

REINIGUNG & PFLEGE**Reinigung und Pflege**

Reinigung mit ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.

Pflege mit ADLER Clean-Möbelpflege 96491.


Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

900 g; 4 kg

Zusatzprodukte

ADLER DD-Härter 82001
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER PUR-Verdünnung 80029
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
ADLER Clean-Möbelpflege 96491

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern.

Technische Daten

Mischungs-viskosität

ca. 11 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)

Sicherheitstechnische Angaben

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden; dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 – EN 141/EN 143) gewährleistet.