


FAKOLITH FK 19 PU-Versiegelung

Produktbeschreibung	1-komponentige, farblose, wässrige Kunststoffversiegelung auf Polyurethanbasis. FAKOLITH FK 19 ist geeignet für Beton, Faserzementplatten, Putze, Wand- und Sockelflächen im Innen- und Außenbereich. Auch als <u>absperrende</u> Grundierung für nachfolgenden Anstrich mit FAKOLITH FK 10 und FAKOLITH FK 31 geeignet. Kurze Trockenzeiten, abriebfest, umweltfreundlich und geruchsneutral, einfache Verarbeitung. Nach Aushärtung beständig gegen Wasser, Heizöl und Dieselmotorkraftstoff, scheuerbeständig nach DIN 53778, wetterbeständig nach VOB. Weiterhin widerstandsfähig gegen Wachse, Fette, Salzlösungen, leichte Säuren und Laugen.
Anwendung	Zur Erzielung äußerst strapazierfähiger Wand- und Deckenflächen in Industriehallen, Lagerräumen, Garagen, Sockeln u. v. m.
Verarbeitung	Auftragen durch Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless). Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Der Untergrund muss staubfrei, trennmittelfrei und tragfähig sein. Lose und sandende Schichten sind zu entfernen oder zu verfestigen. Vor dem Öffnen aufschütteln.
Mindestverbrauch	Ca. 200 ml/m ² ; als Dampfsperre mind. 300 ml/m ² FAKOLITH FK 19 applizieren.
Mindestverarbeitungstemperatur	+10°C für Umluft und Objekt.
Trocknungszeit	Ca. 3 Stunden bei 200 ml/m ² (+20°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit), wobei die Umgebungstemperatur die Trocknungszeit bestimmt.
Farbton	Transparent.
Bindemittel	Reinacrylat / PU.
Dichte	Ca. 1,04.
Gebinde	5- und 10-Liter-Kanister.
Lagerfähigkeit	Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde).
Entsorgung	Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten. Flüssige Komponente einer geeigneten Verbrennung zuzuführen. Produkt kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Technische Information 01/2010	