


FAKOLITH FK 3000 Schnellrenovierfarbe

Produktbeschreibung	Aromatenfreie, lösemittelhaltige, geruchs- und verarbeitungsfreundliche, Schnell-Renovierfarbe für den Innenbereich. Isolieranstrich gegen Nikotin, Fett-, Zucker-, Rauch- und Wasserflecken. Nassabriebklasse 2, spannungsarm, wasserdampfdiffusionsfähig, exzellent haftend, nicht vergilbend, nicht quellbar, aromatenfrei. Das bei der Herstellung von FAKOLITH FK 3000 verwendete Lösemittel ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Dampfdiffusionswert: SD 0,17 m.
Anwendung	FAKOLITH FK 3000 aromatenfreie Schnellrenovierfarbe ist besonders geeignet als schnell trocknender Renovieranstrich auf belasteten Flächen in Räumen der Lebensmittelindustrie. FAKOLITH FK 3000 wirkt isolierend. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie aber auch bei der Renovierung von Gaststätten, Kaufhäusern, Geschäftsräumen, Hotels, Schulen, Tierkliniken, Wohn- und Sanitärbereichen, stark Nikotin belasteten Räumen und zur Sanierung von Brandschäden zu empfehlen – insbesondere in Räumen, die schnell bezogen werden müssen.
Verarbeitung	Auftragen durch Streichen, Rollen mit kurzhaariger Lammfellrolle, Spritzen (auch Airless). Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit FAKOLITH FK 37 Verdünnung.
Verdünnung	Ausschließlich mit FAKOLITH FK 37. FAKOLITH FK 3000 ist verarbeitungsfertig eingestellt. Der 1. Anstrich kann bis zu 10% mit FAKOLITH FK 37 verdünnt werden.
Mindestverbrauch	2 Anstriche: Insgesamt 250 ml/m ² sind erforderlich.
Mindestverarbeitungstemperatur	0°C für Umluft und Untergrund. Der Untergrund muss trocken und eisfrei sein.
Trocknungszeit	Ca. 2-3 Std. (+20°C/60% relative Luftfeuchtigkeit), wobei die Umgebungstemperatur die Trocknungszeit bestimmt.
Farbton	Weiß.
Abtönung	Mit Farbkonzentraten für aromatenfreie Systeme bis max. 3% oder werkseitig. Volltöne ab Werk lieferbar.
Verträglichkeit	Nicht mit anderen Farben mischen.
Bindemittel	Reinacrylat.
Dichte	Ca. 1,39.
Flammpunkt	Ca. +46°C.
Glanzgrad	Matt.
Gebinde	12,5-L- Eimer.
Lagerfähigkeit	Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und trocken lagern.
Entsorgung	Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
Hinweise	Um Verträglichkeitsstörungen zu vermeiden, sollte bei aromatenfreien Anstrichsystemen nur FAKOLITH FK 37 zum Verdünnen und spritzfähigen Einstellen sowie zum Reinigen von Werkzeugen verwendet werden. Bei der Anwendung und Verarbeitung von aromatenfreien Anstrichsystemen keine Aromaten (z. B. Testbenzin, Terpentinersatz, Nitroverdünnung, nitrohaltige Abbeizer usw.) und damit gereinigte Werkzeuge wie Pinsel u. a. verwenden, da diese die Vorteile der isolierenden Wirkung aufheben.

Technische Information 01/2010