


## Grilith Holzkitt

50970 ff



### Beschreibung

Grilith Holzkitt 50970 ff ist eine Füllmasse auf Basis von Holzmehl/Alkydharz/Cellulosenitrat, lösemittelhältig

### Anwendungsgebiete

Zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen zur Anwendung vor dem ersten Holzschliff.

### Verarbeitung

<b>Lieferform</b>	Pastöser Holzspachtel Zu feste Spachtelmasse kann mit etwas Grilith Verdünnung wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die auszubessernden Flächen müssen sauber, trocken, fett-, wachs- und harzfrei sein. Grilith Holzkitt 50970 ff sollte möglichst vor dem ersten Holzschliff (Grobschliff) sparsam und nur für kleine Schadstellen verwendet werden. Die Spachtelstelle soll nicht größer als die Schadstelle sein.
<b>Farbtonauswahl</b>	Der Farbton der Spachtelstelle soll dem der fertigen Oberfläche entsprechen. Ist der Einsatz einer Beize vorgesehen, soll der Farbton des Grilith Holzkitts 50970 ff in etwa im Farbton der Beize gewählt werden.
<b>Auftragsart</b>	Mit einem Stemmeisen oder einer schmalen Spachtel wird Grilith Holzkitt 50970 ff mit Druck, wenn notwendig mehrmals, in die Fehlstellen gedrückt. Bei mehrmaligem Auftrag darauf achten, dass die bereits gespachtelte Masse gut getrocknet ist. Abschließend die ausgebesserte Stelle mit einer angefeuchteten Spachtel glätten. Zwei dünn aufgebrauchte Schichten führen zu besseren Ergebnissen als eine dick gespachtelte Schicht.
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 2 bis 4 Stunden bei Raumtemperatur, je nach Schichtstärke Grilith Holzkitt 50970 ff muss gut durchgetrocknet sein. Wir empfehlen vor der Weiterbearbeitung (Schleifen, Beizen, Lackieren...), den Spachtel über Nacht bei Raumtemperatur trocknen zu lassen, um ein Nachfallen zu vermeiden.
<b>Weiterbearbeitung</b>	Die getrocknete Spachtelmasse ist beizbar und mit wasserverdünnbaren oder lösemittelbasierenden Möbellacken überlackierbar.
<b>Besondere Hinweise</b>	Vor Beginn der Arbeiten für die Kontrolle der korrekten Farbtonauswahl

12-09 (ersetzt 03-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-351, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

	einen Musteraufbau ausführen!
--	-------------------------------

Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

## Farbtöne

Ahorn	50970
Fichte/Birke/Esche	50971
Natur	50972
Kiefer	50973
Eiche	50974
Buche/Lärche	50975
Nussbaum	50976
Erle	50977
Nussbaum Dunkel	50978
Kirschbaum	50979
Mahagoni	50980
Weiß	50981
Schwarz	50982

## Weitere Hinweise

<b>Verdünnung</b>	Grilith Verdünnung 80047
<b>Haltbarkeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	2 Jahre in originalverschlossenen Gebinden – Gebinde vor direkter Sonnenbestrahlung schützen; nicht über +30 °C lagern!

## Gebindegrößen

100 ml, 200 ml, 1 l