


KOBAL – konsequent armieren

KOBAL GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Straße 9-11 • D-23617 Stockelsdorf
 Telefon: 0451-4 98 38-0 • Telefax: 0451-4 98 38-25
 e-mail: info@kobal.net • www.kobal.eu


KOBAL Armiera® VP 130

Ausgabe 02/2016



Technische Daten	
Qualität	beschichtetes Glasfaservlies
Farbton	weiß
Gewicht	ca. 130 g/m ²
Dicke	ca. 280 µm
Zugfestigkeit längs	170 N/5 cm
Zugfestigkeit quer	150 N/5 cm
Funktion	diffusionsoffen

Rissart/Symbol



Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBAL Armiera® VP 130 dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbau hochwertige Oberflächen erzielt. KOBAL Armiera® VP 130 ist beidseitig weiß pigmentiert.

KOBAL Armiera® VP 130 entspricht nach der Verarbeitung der Brandstoffklasse B 1 nach DIN 4102.

Zertifiziert nach Oeko-Text® Standard 100.

Nur innen einsetzbar.

Lieferform

Rollen der Abmessung: 1,00 m x 50 m

Arbeitsgeräte/Einbettungsstoffe

- Rolle, Pinsel oder Spritzgerät
- Cuttermesser, Tapezierspachtel

Verarbeitung

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend Glasgewebekleber satt aufstreichen, rollen oder spritzen.

Entweder: KOBAL Armiera® VP 130 von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Kleber falten- und blasenfrei mit einer Überlappung von ca. 5 cm Breite einbetten. Rolleninnenseite zur Wand verkleben und nicht gestürzt verarbeiten. Mittels Doppelschnitt trennen, beide Randstreifen entfernen und KOBAL Armiera® VP 130 auf Stoß nahtlos zusammenfügen.

Oder: KOBAL Armiera® VP 130 direkt auf Stoß verkleben. Stoßbereich bündig andrücken.

Nach guter Durchtrocknung der Vliesverklebung (mind.12 Std.) weiterführende Arbeiten ausführen.

Materialbedarf

- Glasgewebekleber ca. 350 ml/m²

Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen.

Notizen