

# ADLER Kunstharz-Spachtel

54085

**Kunstharz-Spachtel** zum Ausbessern von Löchern und Rissen für **DIY und Gewerbe**

## PRODUKTDESCHEIBUNG


### Allgemeines

Kunstharz-Spachtel zum Ausspachteln von Löchern und Rissen auf Holz, Metall und altem Putz.

### Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- leichte Verarbeitung
- sehr hohe Fülle und Ergiebigkeit
- weißer Farbton
- Durchhärtung nach Trocknung über Nacht auch bei ungünstigen Trocknungsbedingungen


### Anwendungsgebiete



- Holz und altes Mauerwerk im Innenbereich
- Metall im Innen- und Außenbereich


## VERARBEITUNG

### Verarbeitungshinweise



- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Das Produkt kann mehrmals am Tag auch nass in nass aufgetragen werden.
- Bei Spachtelungen von Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden zu Abplatzungen kommen (Vgl. BFS Merkblatt Nr. 18).

### Auftragstechnik




Auftragsverfahren	Spachteln
Ergiebigkeit pro Auftrag (g/m <sup>2</sup> )	ca. 400 - 800
Nassschichtstärke rissfrei (µm)	bis max. 500

### Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Schleifbar

nach ca. 16 h

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Holz, Holzwerkstoffe, alte Putze im Innenbereich, Metall

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Bitte ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

**Holzfeuchte**

Laubhölzer: 12 % +/- 2 %

Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

**Untergrundvorbereitung****Holz und Holzwerkstoffe:**

Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen.

**Eisen und Stahl:**

Metallisch blank entrostet.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen.

**Zink, Aluminium und andere NE-Metalle:**

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 anschleifen.

**Altanstriche:**

Nicht tragfähige, lose Anstriche entfernen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

**BESCHICHTUNGSaufbau****Grundierung****Holz:**

ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063 oder ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005



Rohe Nadelhölzer bzw. pilzempfindliche Hölzer im Außenbereich vorab 1 x mit Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 oder Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff streichen.

**Metall:**

ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff oder ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff

**Spachtelung**

ADLER Kunstharz-Spachtel 54085

<b>Zwischenbeschichtung</b>	<p><b>Holz:</b> 1 x ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063</p> <p><b>Metall:</b> Je nach Anwendungsgebiet oder gewünschtem Effekt ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff oder ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff auftragen.</p>
<b>Decklackierung</b>	ADLER Samtalkyd 52351 ff, ADLER Brilliantalkyd 52301 ff, ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff, ADLER Varicolor 41201 ff oder ADLER Ferrodue 41180 ff
<b>BESTELLHINWEISE</b>	
<b>Gebindegrößen</b>	200 g, 400 g, 800 g, 2,5 kg
<b>Farbtöne/Glanzgrade</b>	Weiß
<b>Zusatzprodukte</b>	<p>ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005  ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063  ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff  ADLER Metallgrund 54033 ff  ADLER Unigrund 54065 ff  ADLER Varicolor 41201 ff  ADLER Ferrodue 41180 ff  ADLER Samtalkyd 52351 ff  ADLER Brilliantalkyd 52301 ff  ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff  ADLER Adlerol aromatenfrei 80301  Pullex Imprägnier-Grund 4436000200</p>
<b>WEITERE HINWEISE</b>	
<b>Haltbarkeit/Lagerung</b> 	<p>Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.</p> <p>Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.</p> <p>Wir empfehlen, angebrochene Gebinde mit Folie zu verschließen.</p>
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b> 	<p>Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter <a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a> abgerufen werden.</p>