















TECHNISCHE DATEN

Designboden stone XL

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo






	Designboden stone XL	
Format	914 x 457 mm	
Produktstärke	2,5 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 4,18 m ²	
Pakete / m² pro Palette	40 / 167,20 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	

Klassifizierungen		Produktaufbau
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Oberflächenversiegelung
 Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	2 Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
 Nutzungsstufe 42 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung	3 Nutzschicht Dicke 0,55 mm
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	4 Dekor Dekorfilm
 R10 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 10	5 Grundschrift
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	6 Gegenzug
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	7 Unterlagsmatte silentPREMIUM oder silentPLUS (separat erhältlich)
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM ~ 0,2 mm mit silentPLUS	wood gefaste Kante tile gefaste Kante
 Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,015 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,025 (m ² K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS	
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB mit silentPREMIUM oder silentPLUS	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

CE - 18 -


Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei

factory made coated

Hinweise:

- Nutzungsstufe 42 nicht in Verbindung mit silentPREMIUM oder silentPLUS möglich.
- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.