














# TECHNISCHE DATEN

## Designboden stone XL

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung – Belagsart nach DIN EN ISO 10582

# wineo

	<b>Designboden stone XL</b>	
<b>Format</b>	748 x 477 mm	
<b>Produktstärke</b>	5 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	6 / 2,14 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	44 / 94,16 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung Garantieverlängerung</b>	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	





Klassifizierungen			Produktaufbau	
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	<b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsstufe 33</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	2	<b>Oberflächenstruktur</b> Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	<b>Nutzschicht</b> Dicke 0,55 mm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 10	4	<b>Dekor</b> Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	<b>Grundschrift</b> mit Glasfaser-Armierung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	<b>Profilverbindung</b> Fold-Down 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	<b>Gegenzug</b>
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W		<b>Unterlagsmatte silentCOMFORT</b> (separat erhältlich)
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,031 (m <sup>2</sup> K)/W mit silentCOMFORT		stone - reale Fuge ausgesuchte Dekore
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



**CE** - 18 -


Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei



factory made coated

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
  - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
  - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.