



LINITOP CLASSIC

Seidenmatte Endlasur für Holz

- Klassische Dickschichtlasur
- Dekorativer Schutz im Innen- und Außenbereich
- Für maßhaltige Bauteile
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Langlebig und beständig durch hohen Festkörper-Anteil
- weniger Lösungsmittel für eine bessere Umweltverträglichkeit
- Gelartige Konsistenz für eine leichtere Anwendung

Linitop Classic Dekorativer Holzschutz, seidenmatt	
Beschreibung:	Transparente Holzlasur, seidenmatt, schützend und dekorativ
Klassifizierung: NFT 36 005	Familie I, Klasse 4 a
Einsatzbereich:	innen und außen
Untergrund:	Nadel-, Laub- und Tropenhölzer Türen, Fenster, Fensterläden, Möbel, Paneele
Hauptfunktionen:	Holzschutz und dekorative Gestaltung
Wichtigste Funktionen:	Ausgezeichnete Wetterfestigkeit Wasserabweisend und verstärkter UV-Schutz Gel zur einfacheren Anwendung: tropft nicht Extra-elastischer Film: Gefahr des Abschuppens wird reduziert
Eigenschaften: Zusammensetzung Dichte (20°C) Flammpunkt VOC	Alkydurethan, Alkyde 0,935 +/- 0,05 kg/l >60°C EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/E): 400 g/l. Dieses Produkt enthält höchstens 400 g/l VOC.
Praktische Informationen: Gebinde Lagerung Lagerbedingungen Aussehen im Behälter Aussehen in trockenem Zustand Farbton Werkzeuge Verdünnung Reinigung der Werkzeuge Anwendungsbedingungen Ergiebigkeit Trockenzeit (20°C – 50% rel. LF) Vorsichtsmaßnahmen: Sicherheit	0,5 l (nur farblos), 1 l, 2,5 l, 5 l 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen flüssig, thixotrop seidenglänzend 14 Farbtöne, siehe Farbkarte Lasur-Pinsel, feinhaarige Nylon-Rolle, Spritzpistole gebrauchsfertig Terpentinersatz Die Bedingungen und Vorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. Anwendung nicht möglich bei Umgebungstemperaturen unter + 10°C oder über + 30°C. ca. 16 m ² /l je Anstrich 5 Std., überstreichbar nach 24 Std. Produkt vor Anwendung gut umrühren siehe Sicherheits-Datenblatt und Verpackungsaufschrift gemäß den geltenden Vorschriften

Vorbereitung und Anwendung : Anwendung	Auf neuem, sauberem Holz ohne Befall Ggf. entfetten, anschleifen, entstauben bei Nadelholz: grundieren mit LINITOP PRIM 2 bis 3 Anstriche in Holzfaserrichtung auftragen. Bei Auftrag mit Spritzpistole anschließend verschlichten. Zwischenschliff zum Entfernen von Staubeinschlüssen sinnvoll.
Instandhaltung	Renovierung: nach Anschleifen 1-2 Schichten auftragen

*gleicher Hersteller

ERGIEBIGKEIT bei Erstbehandlung: 5 m ² /l beim Auffrischen: 10 bis 16 m ² /l	WERKZEUG Lasur-Pinsel Nylon-Fellrolle Sprühgerät	VERARBEITUNGS-	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE
		TEMPERATUR	Staubtrocken: 5 Std. Überstreichbar: 24 Std.	REINIGEN MIT TERPENTIN- ERSATZ
		+35°C +5°C		

STAND: APRIL 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Belgien von: DURIEU COATINGS S.A. Avenue Albert Einstein · 1348 Louvain-La-Neuve – Belgien Tel.: +32 – 10 420 090 www.linitop.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
--	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.