

METYLAN

Spezial Grundierung

Weiß-pigmentierte Tapeziergrundierung

EIGENSCHAFTEN

- Ideal als Grundierung vor dem Tapezieren von Vliestapeten oder anderen durchscheinenden Tapeten
- Sicherer Ausgleich von Farbton - unterschieden
- Optimale Verfestigung des Untergrundes
Regulierung der Saugfähigkeit
- Übertapezierbar nach 6 - 8 Stunden

EINSATZBEREICHE

- Zur Untergrundvorbereitung vor dem Tapezieren von Vliestapeten sowie anderer durchscheinender Tapetenarten
- Für alle Innenputzflächen, beton, Gips(karton-) und Gipsfaserplatten.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Wasserbasiertes, weißpigmentiertes Grundier-mittel auf Basis feinteiliger Kunstharzdispersionen, Konservierungsmittel
Dichte:	1,35 g/m ³
pH-Wert:	Ca. 8
Farbton:	Weiß
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeiten
Trocknungszeit:	Ca. 6-8 Stunden, je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen
Verbrauch:	Ca. 100 ml/m ²



Airless-Verarbeitung:	Wagner Finish, SuperFinish, Klasse: 8 (min. oder höher) z. B. PS F 270, Airless, Pistole AG 08, Düsenart TradeTip 2 Fine Finish, Düsengröße 512, Pistolenfilter gelb, Einstelldruck (bar) 80, Spritzdruck (bar) 60, Schlauchdurchmesser DN 6,max. Schlauchlänge 30 m)
Diffusion-säquivalente Luftschichtdicke:	Diffusionsoffen nach DIN 4108-3, 3.1.4 Sd [m] ≤ 0,005 Bestimmung nach: DIN EN ISO 12572 (09-2001)
Lagerstabilität:	12 Monate

Aufgrund der vorliegenden Eigenschaften und der geringen Trockenschichtstärke von Kleisterprodukten sind durch diese, keine relevanten Änderungen der Diffusionsfähigkeit eines Bauteils zu erwarten.



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein. Staub, loses Material und andere Verunreinigungen sowie wasserlösliche, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Alte Tapeten mit Metylan Power Tapetenablöser oder Metylan Aktiv Tapetenablöser entfernen.

VERARBEITUNG

Metylan Spezial Grundierung wird unverdünnt mittels Streichroller oder Airlessgerät auf den Untergrund aufgetragen.
Die weiß pigmentierte Tapeziergrundierung schafft einen farblich einheitlichen Untergrund, der bei Vliestapeten und anderen durchscheinenden Tapeten und Wandbekleidungen (holzfreie Papiertapeten, Naturwerkstoffe, Textiltapeten) unbedingt erforderlich ist. Untergründe mit verfärbungsauslösenden Faktoren (z.B. Rußverunreinigungen, Kaminversottungen) sind durch geeignete Maßnahmen zu sanieren.

REINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MPI25	4 Eimer à 3 Liter
MPI5N	1 Eimer à 5 Liter

SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben.
Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan.de
www.youjustdo.de

