METYLAN

Wand & Decken

Klebespachtel

EIGENSCHAFTEN

- Kleben und spachteln
- Hohe Klebkraft und Endfestigkeit
- Trocknet rissfrei
- Geringer Schwund
- Hoher Weißgrad
- Leicht spachtelbar, rollt nicht auf
- Geringer Schleifaufwand durch gute Modellierbarkeit

EINSATZBEREICHE

Metylan Klebespachtel ist ein lösemittelfreier Kleber mit sehr guten Spachteleigenschaften. Zur Verklebung und Verspachtelung von allen Zierprofilen, Rosetten und Pilastern aus Polystyrol, hochverdichtetem Polystyrol und Polyurethan im Innenbereich, sowie Tapeziereckprofilen aus Kunststoff.

Nicht geeignet für: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Teflon® (PTFE) u.a.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Verwendbar auf allen trockenen, sauberen, festen, trag- und saugfähigen Untergründen. Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche, sowie alte Tapeten mit Metylan Power Tapetenablöser oder Metylan aktiv Tapetenablöser entfernen. Raue saugfähige Untergründe mit Metylan RenoMur Innenspachtel[1], nicht saugfähige Untergründe mit Metylan RenoMur Fertigspachtel[1] glätten. Schwach kreidende oder sandende Untergründe, sowie Gipskartonflächen mit Metylan Universal Grundierung (unpigmentiert) vorbehandeln. Grundsätzlich sollten Zierprofile bei einer ausreichenden Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (zwischen 50%-60%) verarbeitet werden. Größere Temperaturunterschiede zwischen Lagerung und Montage sind unbedingt zu vermeiden.

[1]Produkt im Fachhandel erhältlich

VERARBEITUNG

Die Klebeflächen des Zierprofils müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden. Düse aufsetzen und anschneiden. Metylan Klebespachtel für Zierprofile strangförmig in ausreichender Menge auf alle Klebeflächen des Profils (auch Stöße und Gehrungen) auftragen. Das Profil ansetzen und Gleichmäßig fest andrücken. Alle Fugen mit Metylan Klebespachtel füllen und mit einem Spachtel abziehen, ggf. mit einem geeigneten Werkzeug modellieren (z. B. angefeuchteter Schwamm oder Pinsel).

Tipp aus der Praxis:
Stöße sollten für eine dauerhafte Verklebung eine Fugenbreite von 2 - 3 mm haben.

Verklebungen von Tapeziereckprofilen aus Kunststoff (z. B. Hobus):
Metylan Klebespachtel eignet sich zur Verklebung und Verspachtelung von Tapeziereckprofilen aus Kunststoff. Empfohlen werden zwei Spachtelgänge wobei der erste Spachtelgang direkt mit der Verklebung erfolgen kann. Für Spannungsreiche Verklebungen (z. B. gebogene Außenkanten) empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Montageklebstoffs. Bei PU-Profilen und Profilen mit besonderer Beanspruchung (Großer Ausladung, einseitiger Montage, Lichtleisten, usw.) sind die Profilstöße unbedingt mit einem geeigneten PU-Klebstoff zu verkleben.

REINIGUNG

Klebstoffreste sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern. Angebrochenes Gebinde gut verschließen.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MSZ6	6 Kartuschen á 525g

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.

Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Weichmacherfreie Kunststoffdispersion und Füllstoffe, Konservierungsmittel
Dichte:	1,75 g/cm³
pH-Wert:	Circa 8,5 – 9,5
Offene Zeit:	Je nach Untergrund und Umgebungsbedingungen bis zu 60 Minuten
Verbrauch:	Circa 50-500g/m Der Verbrauch von ist wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten nur sehr ungenau anzugeben. Wir empfehlen die Verbrauchsermittlung durch Verarbeitung eines Musterstücks.
Durchtrocknung:	Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen Nach 4-6 Stunden bearbeitbar, nach circa 24 Std durchgetrocknet
Beständigkeit der Klebung:	Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräume.
Mindesthaltbarkeit:	12 Monate

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.metylan.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000