

Boden-Ausgleich-Zement



- selbstnivellierend
- bis 10 mm Schichtdicke

Produktbeschreibung

Zementgebundene, kunststoffvergütete Universalspachtelmasse mit guten Verlaufseigenschaften zum Spachteln und Ausgleichen von verlegereifen Untergründen bis 10 mm Schichtdicke, bei Gussasphalt bis 5 mm. Die Spachtelmasse nicht als Nutzboden verwenden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365, DIN 18 356 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln. Je nach Art des Untergrundes und der späteren Nutzung mit geeigneter Grundierung, z.B. Universal-Grundierung, vorstreichen, damit ein Systemaufbau gewährleistet ist.

Verarbeitung

Die Spachtelmasse mit sauberem Wasser mittels eines elektrischen Rührgeräts bei max. 600 U/min klumpenfrei anrühren. Nach ca. 5 Min. Reifezeit nochmals umröhren. Anschließend die Spachtelmasse mit Glättkelle oder Rakel auftragen. Bei Nachspachtelung nass in nass arbeiten oder nochmals mit M-Plus Grundierung, 1:1 mit Wasser verdünnt, grundieren.

Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. In Zweifelsfällen Probespachtelung durchführen.

Technische Eigenschaften

Farbe	grau
Anwendungsgebiet	innen
Schichtdicke	bis 10 mm (Gussasphalt 5 mm)
Belastung durch Stuhlrollen	geeignet ab 1 mm Schichtdicke (nach DIN EN 12 529)
Wasserbedarf	ca. 6,5 Liter / 25 kg Pulver
Reifezeit	ca. 5 Minuten (nochmals umröhren)
Verarbeitungszeit*	ca. 20 Minuten
Begehbar*	nach ca. 2 Stunden
Belegbar*	nach ca. 24 Stunden
Fußbodenheizung	geeignet

GISCODE	ZP 1 - chromatarm nach TRGS 613
EMICODE	EC1R nach GEV
Lagerung	trocken lagern, ca. 6 Monate lagerfähig
*	Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

Verbrauch

ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke

Reinigung

Werkzeug und Maschinen umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer
42 x 25 kg Papiersack	8001-002663

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 05.06.2018