

Universal-Grundierung



- für fast alle Untergründe
- schnell trocknend
- lösemittelfrei und sehr emissionsarm
- hohe Verbundhaftung

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Vorstrich mit hoher Verbundhaftung zum Vorbehandeln von nicht saugfähigen und saugfähigen Untergründen sowie auf alten, tragfähigen und wasserfesten Klebstoffresten.
Nicht geeignet für wasserlösliche Sulfitablaugeklebstoffe und Bitumenkleber.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ sowie dem Merkblatt TKB-8 vorbehandeln.

Verarbeitung

M-Plus Grundierung unverdünnt mit Lammfellrolle oder Bürste auf den Untergrund auftragen. Auf Zement- oder Calciumsulfatestrichen Grundierung im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen. Erst nach vollständiger Trocknung mit Spachtelarbeiten beginnen. Pfützenbildung ist zu vermeiden.

Technische Eigenschaften

Farbe	lavendel	
Anwendungsgebiet	innen	
Mindestbodentemperatur	+17°C	
Trocknungszeit*		ca. 1-3 Stunden
	Holzuntergründe:	ca. 24 Stunden
	Calciumsulfatfließbestriche, wenn mit M-Plus Boden-Ausgleich-Anhydrit ge- spachtelt wird	min. 24 Stunden nach Begehrbarkeit
Fußbodenheizung	geeignet	
GISCODE	D1 - nach TRGS 610	
EMICODE	EC 1 nach GEV	

Hergestellt von:
 M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
 Roßdörfer Str. 50, c/o CMS GmbH
 In der Pfingsweide 2, 64372 Ober-Ramstadt

M-Plus[®]
 PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Lagerung

trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

*

Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

Verbrauchca. 100 - 150 g/m²**Werkzeug**

Bürste oder Lammfellrolle.

Reinigung

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackung/Palettierung**Verpackung**

60 x 10 kg Kunststoffkanister

Artikelnummer

8001-002661

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 05.06.2018

Hergestellt von:
M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdörfer Str. 50, c/o CMS GmbH
In der Pfingsweide 2, 64372 Ober-Ramstadt

