Universal-Kleber

- sehr emissionsarm
- hohe Anfangs- und Endklebekraft
- für Stuhlrollen geeignet
- auf Fußbodenheizung geeignet

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Universal-Dispersionsklebstoff für das Verkleben von Teppich-, PVC-/CV-Belägen und Linoleum. Der Klebstoff hat eine hohe Anfangs- und Endklebekraft. Sprüh-ex und schamponiergeeignet nach RAL 991 A2.

Bitte beachten:
Nicht für Beläge mit PUR-Rücken, PVC-Design- und Nadelvliesbelägen verwenden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln. Bei der Verlegung von dampfdichten Bodenbelägen sowie auf nicht saugfähigen Untergründen diese ausreichend dick mit M-Plus Boden-Ausgleich Zement oder M-Plus Boden-Ausgleich Anhydrit spachteln. Ein Systemaufbau muss gewährleistet sein.

Verarbeitung

Den M-Plus Klebstoff gut durchrühren. Anschließend mit geeigneter Zahnspachtel auf den Untergrund auftragen. Nach einer Ablüftezeit von 10-15 Minuten den Belag einlegen und sorgfältig anreiben. Störrische Beläge, die nach dem Anreiben hoch gehen, erst nach 30-50 Minuten nachreiben. Frühestens nach 24 Stunden die Bodenbeläge verschweißen bzw. abdichten.
Die Verlegeanleitung der Belagshersteller ist grundsätzlich zu beachten.

Technische Eigenschaften

Farbe	cremefarben
Mindestbodentemperatur	+17 °C
Belastung durch Stuhlrollen	geeignet (nach DIN EN 12529)
Ablüftezeit*	ca. 10 – 15 Minuten
Einlegezeit*	ca. 20 Minuten
Belastbar*	nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit*	ab ca. 72 Stunden
Fußbodenheizung	geeignet

Hergestellt von:
M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdörfer Str. 50, c/o CMS GmbH
In der Pfingsweide 2, 64372 Ober-Ramstadt

M-Plus® PRODUKTE FÜR DEN PROFI

GISCODE	D1 – nach TRGS 610
EMICODE	EC 1 nach GEV
Lagerung	trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig
*	Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten:
Nicht für Beläge mit PUR-Rücken, PVC-Design- und Nadelvliesbelägen verwenden.

Verbrauch

Zahnung	Belagsart	Verbrauch
TKB B1	Teppich- und Linoleumbeläge PVC-Beläge mit Polyestervliesrücken	ca. 400 g/m²
TKB A2	PVC-/CV-Beläge mit glatter, geschliffener Rückseite	ca. 300-350 g/m²
TKB B2	Teppichbeläge mit grober Rückenausstattung	ca. 500 g/m²

Reinigung

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer
33 x 12 Kunststoffeimer	8001-002664

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 04.06.2018

Hergestellt von:
M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdörfer Str. 50, c/o CMS GmbH
In der Pfingsweide 2, 64372 Ober-Ramstadt

M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI