

Nibowood PK 3

HOLZ - UND PARKETTLEIM

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei
- gut fließend
- spaltfüllend
- transparent auf trocknend
- lange offene Zeit

ANWENDUNGSBEREICHE

PVAc-Weißleim der Beanspruchungsgruppe D 3 nach DIN EN 204 in überdachten Bereichen für die wasserfeste Verleimung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten.

VERARBEITUNG

Leim vor Gebrauch gut schütteln und ggf. temperieren. Die zu verleimenden Flächen müssen von Schmutz und Staub gesäubert werden. Alle zu verbindenden Teile sollen möglichst passgenau sein. Der Leim wird mit der Dosierflasche in die Nut oder nach Angaben des Belagherstellers aufgebracht. Zuviel aufgetragenen Leim sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Eine Nachjustierung der Elemente ist innerhalb der offenen Zeit möglich.

Beachten Sie die speziellen Verlegehinweise der Belaghersteller.

LAGERUNG

Vor Frost schützen! Bei über + 5 °C, 12 Monate lagerfähig.

GISCODE

D1 - Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06.15

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de



LIEFERFORM

Art.-Nr. 50-3015 0012: 550 g Dosierflasche
Art.-Nr. 50-3015 0011: 1100 g Dosierflasche
Art.-Nr. 50-3015 0016: 10 kg Kanister

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	PVAc
Farbe	weiß, transparent auf trocknend
Viskosität	leicht fließend
Spez. Gewicht	1,1 g/cm ³
Offene Zeit	ca. 10 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
Verarbeitungstemperatur	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C.
Verbrauch	ca. 5 g je lfd. Meter
Belastbar	nach mind. 24 Std./wasserfest nach 7 Tagen
Reinigung	Für nicht ausgehärteten Leim: Wasser

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de