

Technisches Datenblatt

## PANDOMO Matt Finish

### Seidenmatt-Siegel SP-MS

- › filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung
- › seidenmatt
- › rutschhemmend
- › schmutzabweisend
- › strapazierfähig
- › trittfest



#### Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

PANDOMO Matt Finish ist ein Schutzfilm für PANDOMO Bodensysteme, die mit PANDOMO Stone Oil, PANDOMO Impregnation behandelt oder mit PANDOMO PU Sealer versiegelt wurden.

Bodenflächen, die mit PANDOMO Stone Oil oder PANDOMO Impregnation behandelt wurden, müssen zuvor mit PANDOMO Undercoat grundiert werden.

#### Eigenschaften:

- › rutschhemmend
  - › Schutzfilm vor kurzzeitig einwirkenden Flüssigkeiten
  - › trittfest
  - › seidenmatt
- PANDOMO SP-MS Seidenmatt-Siegel wirkt schmutzabweisend und verleiht den behandelten Böden ein gleichmäßiges seidenmattes Bild der Oberflächen.

#### Verarbeitung:

PANDOMO Matt Finish darf nur auf den ausgehärteten PANDOMO Undercoat (mind. 4 Std. Trocknungszeit bei ca. +20 °C) oder auf absolut trockene, mit PANDOMO PU Sealer versiegelte Flächen (mind. 12 Std. Trocknungszeit bei ca. +20 °C) aufgebracht werden.

PANDOMO Matt Finish wird unverdünnt, gleichmäßig und dünn mit einem Lammfellwischer (Wischwiesel) aufgetragen.

Die Ersteinpflege erfolgt mit 2-fachem Auftrag. Zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag muss, je nach Trocknungsbedingungen, mindestens eine Wartezeit von ca. 60 Minuten berücksichtigt werden, gemessen bei ca. +20 °C Raumtemperatur und bei ca. 60 % rF Luftfeuchtigkeit. Luft- und Bodentemperatur sollten während der Verarbeitung mindestens +15 °C betragen.

Nicht in das bereits angetrocknete Produkt wischen. Pfützenbildung durch sofortiges Überwischen vermeiden.

**Bei der Verarbeitung ist die Fußbodenheizung rechtzeitig zu drosseln oder auszuschalten.**

#### Zu beachten ist:

##### Unterhaltsreinigung:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird PANDOMO Care and Clean oder PANDOMO Cleaner verwendet. Bitte hierzu die Technischen Merkblätter von PANDOMO Care and Clean und Cleaner beachten.

##### Grundreinigung:

Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Bodenflächen, die nicht mit der regelmäßigen Pflege zu entfernen sind, wird eine Grundreinigung empfohlen. Hierzu ist PANDOMO Basic Cleaner zu verwenden. Verarbeitungshinweise siehe Technisches Datenblatt.

Nach einer Grundreinigung mit PANDOMO Basic Cleaner muss eine ausreichend lange Trocknungszeit eingehalten werden. Der Boden muss vor einer Neueinpflege absolut trocken sein. Nach einer Grundreinigung müssen mindestens zwei Aufträge mit PANDOMO Matt Finish vorgenommen werden.



Technisches Datenblatt

## PANDOMO Matt Finish

### Seidenmatt-Siegel SP-MS

#### Allgemeines:

Je mehr der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer des Bodens!

#### Hinweis:

PANDOMO Matt Finish nicht mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln mischen und nicht für die regelmäßige Unterhaltsreinigung verwenden. Solange der Schutzfilm noch feucht glänzt, den Boden nicht betreten oder überwischen. Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser zu reinigen. Auf dunklen PANDOMO Floor Flächen können nach dem ersten Auftrag feine Mattierungsspuren sichtbar sein.

Volle Beanspruchung erst nach Aushärtung des Steinöls, Impregnation bzw. der PU-Versiegelung und der Ersteinpflege, nach ca. 5–7 Tagen (abhängig von klimatischen Bedingungen).

#### Sicherheits- und Entsorgungshinweis:

Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit Wasser spülen, auch unter den Augenlidern. Nach Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren. Zu vermeidende Bedingungen: Nicht Temperaturen über +35 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

#### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf	ca. 25 ml/m <sup>2</sup> je Auftrag
Aussehen	flüssig-trüb, weißlich
Löslichkeit in Wasser	vollständig
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Dichte	<b>Dichte</b> 1,03 g/cm <sup>3</sup>

#### Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	<b>Kennzeichnung nach GHS/CLP</b> keine
Kennzeichnung nach ADR	<b>Kennzeichnung nach ADR</b> keine
Abpackung	Kunststoffkanister mit 5 Liter netto
Lagerung	Kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.
pH-Wert ca.	8,5
GISCODE	GE10 = Emulsionen/Dispersionen





Technisches Datenblatt

## PANDOMO Matt Finish

### Seidenmatt-Siegel SP-MS

#### Anwendungseigenschaften

Trocknungszeit	Zustand	Zeit
	griffest nach ca.	30 Minuten
	Oberfläche vorsichtig begehbar nach ca. nach dieser Zeit sind die Flächen voll belastbar, innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem Wasser reinigen	2 Stunden 5 - 7 Tage