Technisches Datenblatt

PANDOMO Undercoat

Porenfüller SP-F

› im Innenbereich
› schnell trocknend
› leicht zu verarbeiten
› sehr ergiebig

Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

ässrige, acrylat- und urethanhaltige Grundierung von polierten und geölten Bodenflächen vor dem Auftrag von PANDOMO Glossy Finish oder PANDOMO Matt Finish.

Eigenschaften:

PANDOMO SP-F Porenfüller dringt in die Poren des Untergrundes ein und bildet im Untergrund und auf der Oberfläche einen leichten Film. Dies führt zu einer gleichmäßigen Saugfähigkeit des Untergrundes und erleichtert das spätere Versiegeln mit PANDOMO SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO SP-MS Seidenmatt-Siegel. Die Oberfläche bleibt wasserdampfdiffusionsoffen. Nicht als Versiegelung (Topcoat) geeignet.

Art:

Flüssig- trübe, weißliche, wässrige, acrylat- und urethanhaltige Grundierung.

Verarbeitung:

Falls zuvor PANDOMO Stone Oil aufgebracht wurde, muss die Schicht mind. 12 Stunden trocknen. (Bitte hierzu auch das Technische Merkblatt von PANDOMO Stone Oil beachten). Auf die trockene Fläche PANDOMO Undercoat unverdünnt, gleichmäßig und dünn auftragen. Nicht in bereits angetrocknetes PANDOMO Undercoat wischen. Pfützenbildung durch sofortiges Überwischen vermeiden. In den meisten Fällen ist ein Auftrag ausreichend. Vor einer weiteren Behandlung muss die Schicht mind. 4 Stunden bei Raumtemperatur trocknen.

Bei der Verarbeitung ist die Fußbodenheizung rechtzeitig zu drosseln oder auszuschalten.

Hinweis:

Nicht ausreichend getrocknetes PANDOMO Stone Oil führt zur weißlichen Verfärbung des PANDOMO Undercoat. Diese Verfärbung verschwindet beim Trocknen.

Sicherheits-/Entsorgungshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf	ca. 25 - 50 ml/m²
Aussehen	flüssig-trüb, weißlich
Löslichkeit in Wasser	vollständig

Technisches Datenblatt

PANDOMO Undercoat

Porenfüller SP-F

Reinigung der Arbeitsgeräte	sofort nach der Benutzung mit reichlich Wasser reinigen
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Dichte	**Dichte** 1 g/cm³

Produktdetails	
Kennzeichnung nach GHS/CLP	**Kennzeichnung nach GHS/CLP** keine
Kennzeichnung nach ADR	**Kennzeichnung nach ADR** keine
Abpackung	Kunststoffkanister mit 5 Liter netto
Lagerung	Kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.
pH-Wert ca.	8
GISCODE	GE10 = Emulsionen/Dispersionen

Anwendungseigenschaften		
Trocknungszeit	**Zustand** Oberfläche trocken nach ca. Oberfläche vorsichtig begehbar nach ca.	**Zeit** 30 Minuten 2 Stunden

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND

+49 (0) 23 02/664-0
+49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem QM/UM-System
nach DIN EN ISO 9001/14001

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.