

# Technisches Merkblatt.

## STAUFEN Kunstharzverdünnung

### Anwendung

STAUFEN Kunstharzverdünnung ist eine hochwertige Verdünnung für Ölfarben, luft- und ofentrocknende Kunstharzlacke, Silberbronzen, Zinkstaubfarbe etc. Die langsame Verdunstung der Verdünnung garantiert einen guten Verlauf der Lackierung, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.

### Lagerung

STAUFEN  
Kunstharzverdünnung  
ist ein Verdünnungs-  
mittel für handels-  
übliche Kunstharz- und  
Einprennlacke,  
Silberbronzen,  
Zinstaubfarben etc.

#### > Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	162 °C
Flammpunkt	35 - 43 °C
Dichte	0,870 g/cm³

### Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 1263, 3, III

### Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 19.01.2021