

Technische Information

Hartwachs-Set

Art.-Nr. 405 865

405 866

405 867

The HARO logo consists of the word "HARO" in a bold, red, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a 3D appearance as if it's a sticker or a raised logo on a white background.

Einsatzbereich	- Zur Instandsetzung kleiner und mittlerer Schäden im Flächen- und Kantenbereich - Geeignet für Oberflächen mit mittlerer Gebrauchsbeanspruchung. - Für Massiv- und Furnierholz, Folien-, Duro-, Thermoplast-, Kunststoffoberflächen im Innenbereich.	
Produkteigenschaften	- Eine Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben - Gute Haftungseigenschaften. - Farbtöne sind beim Schmelzen untereinander mischbar. - Gute Elastizität (es bilden sich keine Risse).	
Prüfnormen	Erweiterungspunkt:	nach DIN/ISO 2207 = 76°C
	Tropfpunkt:	nach DIN/ISO 51 801 = 81°C
	Flammpunkt:	> 300°C
	Penetration (bei 25°C):	nach DIN/ISO 51 579 = 5 (x0,1mm)
	Mechanische Festigkeit:	gute mechanische Festigkeit.
	Temperaturbeständigkeit:	gut, bis ca. 80°C.
	Überlackierbarkeit:	ist mit allen Lacken überlackierbar.
	Haftung:	gute Haftung auf allen Holz- und Kunststoffoberflächen.
	Witterungsbeständigkeit:	bedingt.
Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
Angaben zur Arbeitssicherheit	Hartwachs C13 ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung und ist kein Gegenstand der Gefahrgutverordnung.	
Entsorgungshinweise	Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: info@haro.com

