COLORMARK 2K LINEMARKER

Technisches Merkblatt



2K Linemarker für professionelle Linien.
Wenn Linien höchsten Ansprüchen genügen müssen, kommt die hochpigmentierte Spezialfarbe mit patentgeschützter 2K Technologie zum Einsatz. Durch die chemische Trocknung findet eine Vernetzung des Stammlacks mit dem Härter statt, was zu stark beanspruchbaren Oberflächen führt. Nach der Trocknung ist die Markierung lösemittelresistent.

Art.-Nr.: 387043, 387067, 387081, 387050

Qualität & Eigenschaften

Hochdeckende Qualität
Extrem abriebfest
Sehr hohe Licht- und Wetterbeständigkeit
Beständig gegen Benzin und Chemikalien
Sehr gute Schmutzabweisung
Klare, präzise und saubere Markierungen bei minimalem Sprühnebel
Lange Topfzeit (24 Std.), schnelle Trocknungszeiten
Breite Farbtonauswahl inkl. Korrekturfarben
Optimal mit Versiegelungslack anwendbar
Ergiebigkeit: 500 ml bei 10 cm Sprühstrahlbreite ca. 30 m

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname:
- weiss
- blau
- gelb
- rot

Glanzgrad: seidenmatt, 25 ±5
Ergiebigkeit: 500 ML – 30 m
Grifffest:
- 6 h
- 45 min

Durchgetrocknet:
- 12-14 h
- 6 h

Überlackierbar: 12-14 h
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Topfzeit: 1 h
Lagerstabilität: 3 Jahre
Inhalt: 500 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hinweise zur Benutzung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!
Schutzkappe am Dosenboden entfernen und den Stift mithilfe des eingelegten Ringes bis zum Anschlag herausziehen. Dadurch wird das Messer aufgestellt und das Messer druchstößt die Wand der Aluminiumkartusche.
Durch anschließende 360° Drehung wird die Kartusche komplett geöffnet und der Härter freigesetzt.
Durch kräftiges Schütteln der Dose wird nun die A-Komponente mit dem Härter im richtigen, vorgegebenen Mischungsverhältnis vermischt.
Dose 2 Minuten gründlich schütteln
Probesprühen
Tropfzeit: 1 Std. (20°C)
Verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe, die Isocyanate enthalten, können eine Reizwirkung auf die Atmungsorgane ausüben und Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen und Spritznebeln besteht die Gefahr einer Sensibilisierung. Beim Umgang mit isocyanathaligen Beschichtungsstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Beschichtungsstoffe zu beachten. Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatment werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen dürfen Arbeiten mit isocyanathaligen Beschichtungsstoffen nicht ausführen.
Nur für die Verarbeitung durch den Fachmann!
Mineralische Untergründe müssen gut abgebunden haben, neuer Beton muß mind. 3 - 4 Wochen alt sein. Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein, lose und sandende Schichten sind zu entfernen. Beton und Estrich müssen eine noch ausreichende Saugfähigkeit besitzen, damit die Haftung gesichert ist

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 16. April 2026 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com