

MOTIP Deco Paint Klarlack

Technisches Merkblatt



Klarlack für behandelte und unbehandelte Untergründe aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Der Klarlack ist kratzfest und stoßfest und beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüssen. MoTip Deco Paint Klarlack ist zu bekommen in hochglanz und seidenglanz in Sprühdosen von 400 ml und 150 ml und in einer Streichlackdose von 100 ml.

Art.-Nr.: 01603, 01654, 021603, 021654, 591603, 591654

Qualität & Eigenschaften

Dauerhafter Glanz
Hervorragende Fülleigenschaft.
Kratz- und stoßfest
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüssen
Korrosionsschutz
Hervorragende Haftfähigkeit

Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)
Farbname: transparent
Glanzgrad:

- hochglänzend, >85
- seidenglanz, 25 ±5

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
- 150 ML – 0,5 m²

Staubtrocken: 30 min
Griffest: 3 - 4 h
Durchgetrocknet: 24 h
Überlackierbar: 24 h
Untergründe: wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic
Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt:

- n.a.
- 24 °C
- 24

Temperaturbeständigkeit: 110 °C
Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML
- 100 ML

Hinweise zur Benutzung

Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Losen alten Lack und Rost entfernen und die Oberfläche schleifen.

Das Aerosol sollte Raumtemperatur haben. Beste Verarbeitungstemperatur ist zwischen 15 und 25°C. Vor dem Gebrauch 2 Minuten lang gut schütteln und eine Probe sprühen. Der Abstand zur behandelnden Oberfläche sollte ca. 25 bis 30 Zentimeter betragen.

Tragen Sie den Klarlack in mehreren dünnen Schichten auf. Bevor Sie eine neue Schicht auftragen, schütteln Sie die Dose erneut.

Reinigen Sie das Ventil nach Gebrauch (drehen Sie die Dose um und drücken Sie die Düse ca. 5 Sekunden lang). Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des aufgetragenen Lacks ab.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.