

Zell Makulatur

Technisches Informationsblatt

1kg / Art.-Nr.102107 / EAN 4016215102107

Zur optimalen Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren. Die Zell-Makulatur glättet raue und unebene Putze, füllt Poren zuverlässig und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus. Dadurch wird eine gleichmäßige Haftung der Tapeten erreicht und das Tapezieren deutlich erleichtert. Ideal zur Vorbereitung von Wandflächen für ein sauberes, ebenmäßiges und professionelles Tapezierergebnis im Innenbereich.

- Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren
- zum Glätten von rauen und grobporigen Putzflächen
- reguliert die Saugfähigkeit
- für Streich- und Spachtelauftrag
- wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv
- frei von Konservierungsmitteln

Anwendungsbereich

Zell-Makulatur als streich- und spachtelbarer Tapetenuntergrund für rauen Putz. Glättet, füllt Poren, reguliert Saugfähigkeit und verbessert Haftung.

Vorbereitung

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Riss, Löcher und Ausbrüche mit baufan Innenspachtel ausbessern. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verarbeitung

Inhalt der Packung unter kräftigem Rühren in die entsprechende Menge in sauberes kaltes Wasser einrühren.

Mischungsverhältnis:

1 kg baufan Zell-Makulatur mit circa 6 l Wasser anzumischen. Nach der Quellzeit von circa 30 Minuten kann die Streichfähigkeit durch weitere Zugabe optimiert werden. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Flächenstreicher erfolgen. Soll baufan Zell-Makulatur z.B. zum Ausgleich von grobem Putz gespachtelt werden, Wassermenge entsprechend reduzieren. (1 kg Pulver auf 4 – 5 l Wasser). Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Da baufan Zell-Makulatur kein Konservierungsmittel enthält, muss das angerührte Produkt zeitnah verarbeitet werden.

Trockenzeit:

ca. 24 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verbrauch

1 kg ist ausreichend für circa 20 – 25 m² - je nach Auftragsmethode und Untergrundbeschaffenheit

Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Status: 27.05.2026

Seite 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-Mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Produkt-Code M-DF01

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.