

BodenAusgleich

ZF10^{FaserFix}

- zementärer Bodenausgleich – selbstverlaufend
- 3,0 – 10,0 mm in einem Arbeitsgang
- faserarmiert, spannungsarm und rissvermeidend
- speziell geeignet für Holzböden und Altuntergründe

Einsatzbereiche:

Sehr emissionsarmer, faserarmer, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen.

M-Plus BodenAusgleich ZF10^{FaserFix} ist einsetzbar auf Holzböden, Estrichen und Beton, Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Terrazzo sowie zuvor genannte Altuntergründe mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten. Nur für den trockenen Innenbereich und nicht als Estrich oder Nutzboden verwendbar. Im System mit elastischen Parkettklebstoffen unter Parkett geeignet.

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ bzw. der ATV DIN 18356 „Parkettarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Bei zementären Untergründen evtl. vorhandene Zementschlämme maschinell beseitigen. Calciumsulfatgebundene Estriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. Dichte, glatte Untergründe, wie z. B. keramische Fliesen und Platten grundreinigen und anschleifen. Vor dem Spachteln M-Plus Multi-Vorstrich verwenden. Holzuntergründe, wie z. B. Dielenböden, durch Nachschrauben festsetzen. Holzdielenfugen müssen vorher geschlossen werden (z. B. Acrylatfugenmassen). Anschließend ein Armierungsgewebe unter leichter Spannung aufkern (im Nahtbereich ca. 3 cm überlappend). Beim Spachteln unbedingt einen ausreichenden Wandabstand einhalten. Die stets gute Be- und Entlüftung des Holzbodens durch den Einbau von Belüftungssieben bzw. hinterlüftenden Sockelleisten sicherstellen. Festsitzende, vorbehandelte Holzdielen mit Nut und Feder können bei der Belegung mit textilen Bodenbelägen im Wohnbereich direkt, ohne Einsatz des Armierungsgewebes, überspachtelt werden.

Verarbeitung:

In einem sauberen Anrührtopf die vorgegebene Menge klares Wasser vorlegen und M-Plus BodenAusgleich ZF10^{FaserFix} mit geeignetem Rührer etwa 2 Minuten klumpenfrei anrühren. Die Spachtelmasse mit einem glatten (zahnlosen) Flächenraker oder Glättkelle in gewünschter Schichtdicke auftragen.

Wichtige Hinweise:

- Fußbodenarbeiten nur durchführen bei Bodentemperatur über 15 °C, Lufttemperatur über 18 °C und relative Luftfeuchte unter 75 %.
- Frische Ausgleichfläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen

- Nicht mit anderen Ausgleichsmassen vermischen
- Nicht saugfähige Untergründe mindestens 3 mm dick überspachteln
- Gussasphaltestrichen nicht dicker als 5 mm ausgleichen
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen
- Technisches Merkblatt erhältlich unter: www.m-plus.de

Produktsicherheit:

Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht zu erwarten. Dennoch während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. M-Plus BodenAusgleich ZF10^{FaserFix} reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Haut und Augen schützen, vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen. Bei Berührung mit Haut oder Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Giscode: ZP1

Technische Daten:

- Lieferform: Pulver
- Farbe: grau
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- Begehr nach: ca. 2,5 Stunden
- Belegreif nach: ca. 24 Stunden
- Wasserbedarf: 6 l auf 25 kg
- Lagerfähigkeit: 12 Monate, kühl, trocken und verschlossen
- Gebindegröße: 25 kg Papiersack

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima 23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

Entsorgungshinweis:

Produkt darf nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen. Nur restentleerte Gebinde (rieselfrei) als Wertstoff der Wiederverwertung zuführen. Abfallschlüsselnummer gemäß des europäischen Abfallkatalogs (EAK): 170101 Beton

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außer-



halb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Weitere Informationen unter:
+49 (0) 6154 - 7176601.

Für den berufsmäßigen Verwender.



 0767	
M-PLUS Einkauf & Logistik GmbH Roßdörfer Straße 50 c/o CMS GMBH In der Pflingstweide 2 D-64372 Ober-Ramstadt 17 DE0329/01	
M-Plus Bodenausgleich ZF 10 (DE0329/01) EN 13813:2002	
Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden EN 13813 CT-C35-F10	
Brandverhalten Freisetzung korrosiver Substanzen Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit	A2fl-s1 CT C35 F10