

Artikelbezeichnung: **Elast L 2028 Cocoa 4037**

Belagsart	Linoleum
Stärke in mm EN ISO 24346	2,5
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gewicht EN ISO 23997	2.900 g/m ²
Oberflächenvergütung	Topshield Pro
Bahnenbreite EN ISO 24341	2,0 m
Bahnenlänge EN ISO 24341	30-33 m
Fliesenformat	-
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893 / DIN 51130	R9
Fußbodenheizung EN ISO 10456	geeignet für wasserführende Systeme
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	5 dB
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Verhalten gegenüber Chemikalien EN ISO 26987	*
Lichtechtheit EN 20105- B02	≥ 6

*Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderungen der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen.

Indoor Air Gold

- | | |
|--|--|
| ☒  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☒  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☒  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** 0100201-DoP-107
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer _____
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|---|
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☒  |
| ☒  | ☒  | |

Stand: 2.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.