


Artikelbezeichnung: **Akkord 2027 D1311**

Belagsart	<u>Designbelag Fliese-DryBack</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,3</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 31</u>
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	<u>3.293</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>329 x 659</u>
Inhalt je Karton	<u>3,90 m² = 18 Stück</u>
Inhalt je Palette	<u>234,16 m² = 60 Pack</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Microfase V4</u>
Sonstiges	<u></u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>DS R10</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C *</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>4 dB**</u>
Lichtechtheit	<u>Klasse ≥ 6</u>

- | | |
|--|--|
| ☒  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☒  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004 / AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü
 DOP Nummer VNCE182D01
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / 5 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|--|
| ☐  | ☒  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☒  | ☐  | |

Stand: 2.2025

*Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C

**9 dB bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.