


Artikelbezeichnung: **Akkord 2027 D1315**

Belagsart	Designbelag Planke-DryBack
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,0
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,3
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	3.293
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	196 x 1320
Inhalt je Karton	4,66 m² = 18 Stück
Inhalt je Palette	260,79 m² = 56 Pack
mit Fase / ohne Fase	Microfase V4
Sonstiges	
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C *
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB **
Lichtechtheit	Klasse ≥ 6

- | | |
|--|--|
| ☒  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☒  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004 / AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü VNCE182D01
 DOP Nummer 15 / 5 Jahre
 Garantie Wohnbereich/Objekt

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|--|
| ☐  | ☒  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☒  | ☐  | |

Stand: 2.2025

*Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C

** 9 dB bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.