

## M-Plus PowerCD 1,55 mm

Produktstärke		1,55 mm	
Format			
	Länge	10,0 m	
	Breite	1 m	
Flächengewicht		1,45	kg/m <sup>2</sup>
Rolle / m <sup>2</sup>		1	10 m <sup>2</sup>
Rollen / m <sup>2</sup> pro Palette		40	400 m <sup>2</sup>
Technische Spezifikationen			
RWS Gehschallreduzierung		10	%
IS Trittschallreduzierung		≤ 14	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		~ 0,010	m <sup>2</sup> K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet max. 27°C		~ 0,010	m <sup>2</sup> K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		≥ 500	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		≥ 95	kPa
DL <sub>25</sub> Dynamische Beanspruchung		n.a.	
RLB Stoßbeanspruchung		≥ 700	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		≥ 0,68	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		n.a.	m
RTF Brandklassifikation		Bfl-s1	
Produktbeschreibung	Polyurethan-Mineral-Unterlagsmatte für die schwimmende Verlegung von LVT-Klick-Designböden.		
Produktaufbau	Polyurethan-Mineral, grünblau		
Verlegeempfehlung	Die Unterlage mit Klebeseite (Folie vorher entfernen) nach unten.		
Anwendungsbereich	LVT-Klick-Designböden - speziell für den Einsatz der Böden aus der Kollektion Akkord empfohlen. Hinweis : Bei der schwimmenden Verlegung auf der Unterlage verliert der Oberbelag seine Stuhlrolleneignung.		
Zertifizierung	A+		

**Wichtiger Hinweis:** Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)