

## Superwand Express Kleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionskleber für die schnelle Verklebung von Polystyrol- und Hartschaumplatten im Innenbereich.

**Anwendungsbereich:** *Superwand Express Kleber* eignet sich hervorragend für die schnelle Verklebung von Decor-, Sicht- und Isolierplatten aus Polystyrol, Depron oder Hartschaum sowie von Styropor-Zierleisten und Untertapeten. *Superwand Express Kleber* ist schwer entflammbar und entspricht im Brandverhalten der Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	copolymere Kunststoffdispersion
Dichte:	ca. 1,35 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8,5 - 9
Verbrauch:	0.7 – 1.0 kg/m <sup>2</sup>

**Untergrund-  
vorbehandlung:** Der Untergrund muss saugfähig, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett o.ä.) sein. Losen Putz, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse und Löcher mit *Füllspachtel Glätt- und Flächenspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *Tiefengrund* grundieren.

**Verarbeitung:** *Superwand Express Kleber* mit einem Zahnpachtel (vorzugsweise Zahnung C 1 / B 4) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zu verklebenden Platten oder Bahnen einlegen und gleichmäßig andrücken. Für Deckenverklebungen sollte der Kleber auf die Rückseite der Deckenplatten aufgetragen werden.

Nach Durchtrocknung des Klebers (ca. 24h je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) können die verklebten Flächen gestrichen, tapeziert oder gespachtelt werden. Um eine optimale Haftung von Tapeten auf den verklebten Flächen zu erzielen, empfiehlt es sich, einen Haftbrückenanstrich mit verdünntem Kleber (*Superwand Express Kleber* mit 20 % Wasserzugabe) aufzubringen.

Kleberückstände sofort mit Wasser entfernen.  
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.  
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

**Artikel-Nr.:** 19006

**Gebindegrösse:** Gebinde zu 10 kg

8. Januar 2025