

M-Plus ProfiTop

wirtschaftliche Innendispersionsfarbe

- leicht füllend
- gute Deckkraft
- lösemittelfrei
- emissionsreduziert



Werkstoff	Beschichtungstechnische Eigenschaften	Allgemeines
Art des Werkstoffes: ProfiTop ist eine weiße, wirtschaftliche, lösemittel-, weichmacherfreie Dispersion. Leicht füllend, gut deckend mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften für alle gängigen Untergründe. Entspricht nach DIN EN 13300 der Nassabriebklasse 3.	Verarbeitung: Kann gestrichen, airless gespritzt oder mit der Walze aufgebracht werden. Zur Grundbeschichtung kann mit bis zu 5% Wasser verdünnt werden. Die Endbeschichtung erfolgt unverdünnt. Nicht bei Temperaturen (Luft- und Beschichtungsoberfläche) unter +5° C verarbeiten.	Lagerung:Kühl, jedoch frostfrei
Anwendungsbereich:innen	Untergrund: ProfiDin kann auf allen trockenen, tragfähigen, mineralischen oder organischen Untergründen wie z.B. Rauhfaser oder Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutungen) verarbeitet werden. Bei stark saugenden, sandenden, kreidenden Untergründen unverdünnt mit M-Plus AcrylHydrosol grundieren.	Verpackung:Kunststoffeimer 15,0 l, 12,5 l, 5,0 l, 2,5 l, 1,25 l
Bindemittelbasis: Kunststoff-Dispersion	Verbrauch: ca. 5 m²/l pro Beschichtung (ca. 200 ml/m²). Genaue Werte sind am Objekt zu ermitteln.	Kennzeichnung: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1g/l VOC.
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3	Reinigung der Werkzeuge: Alle verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.	GISCODE:BSW20
Deckvermögen: H10- Klasse:.....1 bei 5 m²/l	Trocknung: Bei normaler Raumtemperatur (+20°C, 65% rel. Luftfeuchte) am gleichen Tag überstreichbar. Abweichende Werte haben starken Einfluss.	Entsorgung: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
Farbton:weiß RAL 9010 Selbst tönbar mit handelsüblichen Dispersion-, Voll- und Abtönfarben. Über die eigene Farbmischchanlage mischbar. Vor der Verarbeitung muss die Farbtongenauigkeit überprüft werden. Farbtonbeanstandungen nach der Verarbeitung können nicht mehr anerkannt werden.	Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Technischen Informationen sind zu beachten.	Spezifisches Gewicht:ca. 1,60
PH-Wert:ca. 8 - 9	Spritzdaten: Staudruck in Bar:.....190(160) Düsengröße in inch:.....0,021 Düsengröße in mm:.....0,53 Spritzwinkel:.....50° Siebgröße in mesh:.....60 Verdünnung ca.5% Wasser	PH-Wert:ca. 8 - 9
Verdünnungsmittel:Wasser		

Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Stand: Mai 2025**