

M-Plus ProfiTop

wirtschaftliche Innendispersionsfarbe

- leicht füllend
- gute Deckkraft
- lösemittelfrei
- emissionsreduziert



| Werkstoff | Beschichtungstechnische Eigenschaften | Allgemeines |
|---|--|---|
| <p>Art des Werkstoffes: ProfiTop ist eine weiße, wirtschaftliche, lösemittel-, weichmacherfreie Dispersion. Leicht füllend, gut deckend mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften für alle gängigen Untergründe. Entspricht nach DIN EN 13300 der Nassabriebklasse 3.</p> <p>Anwendungsbereich:.....innen</p> <p>Bindemittelbasis: Kunststoff-Dispersion</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3</p> <p>Deckvermögen: H10- Klasse:.....1 bei 5 m²/l</p> <p>Farbton:.....weiß Entspricht ca. dem Farbton RAL 9010</p> <p>Selbst tönbar mit handelsüblichen Dispersions-, Voll- und Abtönfarben. Über die eigene Farbmischanlage mischbar. Vor der Verarbeitung muss die Farbtongenauigkeit überprüft werden. Farbtonbeanstandungen nach der Verarbeitung können nicht mehr anerkannt werden.</p> <p>Glanzgrad:.....G4 stumpfmatt</p> <p>Maximale Korngröße:.....S1 fein (bis zu 100 µm)</p> <p>Spezifisches Gewicht:.....ca. 1,60</p> <p>PH-Wert:.....ca. 8 - 9</p> <p>Verdünnungsmittel:.....Wasser</p> | <p>Verarbeitung: Kann gestrichen, airless gespritzt oder mit der Walze aufgebracht werden. Zur Grundbeschichtung kann mit bis zu 5% Wasser verdünnt werden. Die Endbeschichtung erfolgt unverdünnt. Nicht bei Temperaturen (Luft- und Beschichtungsoberfläche) unter +5° C verarbeiten.</p> <p>Untergrund: ProfiDin kann auf allen trockenen, tragfähigen, mineralischen oder organischen Untergründen wie z.B. Rauhfaser oder Gipskartonplatten (ohne Lignin- ausblutungen) verarbeitet werden. Bei stark saugenden, sandenden, kreiden- den Untergründen unverdünnt mit M- Plus AcrylHydrosol grundieren.</p> <p>Verbrauch: ca. 5 m²/l pro Beschichtung (ca. 200 ml/m²). Genaue Werte sind am Objekt zu ermitteln.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: Alle verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.</p> <p>Trocknung: Bei normaler Raumtemperatur (+20°C, 65% rel. Luftfeuchte) am gleichen Tag überstreichbar. Abweichende Werte haben starken Einfluss.</p> <p>Spritzdaten: Staudruck in Bar:.....190(160) Düsengröße in inch:.....0,021 Düsengröße in mm:.....0,53 Spritzwinkel:.....50° Siebgröße in mesh:.....60 Verdünnung ca.5% Wasser</p> | <p>Lagerung:.....Kühl, jedoch frostfrei</p> <p>Verpackung:.....Kunststoffeimer 15,0 l, 12,5 l, 5,0 l, 2,5 l, 1,25 l</p> <p>Kennzeichnung: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1g/l VOC.</p> <p>GISCODE:.....BSW20</p> <p>Entsorgung: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.</p> <p>Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthält: 2-Methyl-2H- isothiazol-3-on. Technischen Informationen sind zu beachten.</p> |

Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Stand: Mai 2025**