



Nr. L - 1011- 1
Stand 08 / 2020



CWS WERTLACK® AirlessFiller Aqua PU

Typ

Universal Airless- Grund und Vorlack für Innen, wasserbasierend, mit hoher Schichtstärke, stark füllend, speziell modifiziert für die Spritzapplikation.

Verwendungszweck

CWS WERTLACK® AirlessFiller Aqua PU bildet das sichere Fundament für wasserbasierende und aromatenfreie Lacksysteme auf Holz, Holzwerkstoffen. Einsatz auch auf Metallen, NE- Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung. Besonders geeignet für rationelles und unkompliziertes Beschichten von Bauteilen in größerer Stückzahl (Türen, Türstöcke, Raumteiler, etc.) im Airless-Spritzverfahren.

Produkteigenschaften

Sehr gutes Deckvermögen, hervorragendes Standvermögen bis 400 µm, stark füllend, gute Schleifbarkeit und Untergrundhaftung, Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944, umweltfreundlich, nahezu geruchsfrei.

Verpackungsgrößen: 5,00 / 12 Liter

Technische Daten

Glanzgrad: Seidenmatt

DÖRKEN
COATINGS

Verarbeitung:	Airless-Spritzverfahren
Viskosität:	Verarbeitungsfertig, bis max. 5 % Wasserzugabe (Bei Zugabe von Wasser kann sich die Standfestigkeit verändern)
Verbrauch:	ca. 220 ml /m ² bei 200 µm Schichtdicke (Empfehlung, genaue Daten bitte am Objekt ermitteln)
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens + 10° C (Umgebungs- und Objekttemperatur)
Dichte:	1,27 g/ml
Farbtöne:	weiss / CWS WERTLACK® AirlessFiller Aqua PU ist zusätzlich über die MixPlus-Tönentechnik in hellen Pastellfarbtönen darstellbar.
Trockenzeit:	Staubtrocken nach ca. 45 Min. bei 200 µm Überarbeitbar nach ca. 4 Std. Bei der Überarbeitung mit aromatenfreien Alkydharzsystemen 48 Std. Trocknung nicht unterschreiten.
Airless-Einstellung:	Unverdünnt. Viskosität bei Bedarf mit bis zu 5 % Wasser einstellen. Düsengröße: 0,011- 0,012 inch oder 0,28 - 0,30mm Spritzwinkel bis 40° Materialdruck = 180 bar
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel. Werkzeuge in Arbeitspausen unter Wasser oder in der Farbe aufbewahren.

Untergrundvorbehandlung / Beschichtungsaufbau

Holz:

CWS WERTLACK® AirlessFiller Aqua PU als Grundbeschichtung direkt auf Holz und Holzwerkstoffen einsetzbar. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern bitte mit CWS WERTLACK® Isogrund Aqua vorgrundieren.

Stahl, Eisen (Innen):

Stahl entfetten und entrostet. Walzhaut und Zunder gründlich entfernen und 1- 2 mal mit CWS WERTLACK® 2K DuraGrund grundieren.

NE- Metalle / anstrichverträgliche Kunststoffe:

Reinigen und Entfetten der Oberfläche. Einmal mit CWS WERTLACK® Haftgrund Aqua grundieren.

Überarbeitungsmöglichkeiten / Ergänzungsprodukte

Überarbeitung z.B. mit CWS WERTLACK® AirlessSatin Aqua, CWS WERTLACK® Satinè Aqua PU / Mix, CWS WERTLACK® Specosal Aqua / Mix, CWS WERTLACK® Venti 3 in 1 Aqua, CWS WERTLACK® Venticolor Aqua Mix, etc..

Darüber hinaus ist die Überarbeitung mit lösemittelhaltigen, aromatenfreien, alkydharzbasierten CWS WERTLACK® Decklacken möglich.

Sicherheitsdaten

Einstufung und Kennzeichnung entnehmen sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter <http://www.cws-wertlack.de/csw-de/service/infomaterial/sdb.php> downloaden können.

Produkt-Code / GISCODE gemäß BG-BAU – GISBAU:

Siehe Produktetikett und aktuelles Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 7.3)

Die Betriebsanweisung gemäß §14 der Gefahrstoffverordnung für ihren Betrieb finden Sie unter <http://www.wingis-online.de/>

Bitte Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten

Besondere Hinweise

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchte oder starkem Windzug verarbeiten.

Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen, Spannungen und Formveränderungen, riss- und salzfrei sein.

Bei Ausführung der Arbeiten bitte die VOB, Teil C, DIN 18363, sowie die jeweiligen BFS- Merkblätter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt, beachten.

Bei Beschichtung von optisch zusammenhängenden Flächen auf Chargen-Gleichheit achten und / oder die benötigte Gesamtmenge für die Fläche untereinander mischen und vorhalten.

Nicht auf waagerechten Flächen mit Wasserbelastung einsetzen.

Niedrige Temperaturen und / oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Allgemeine Hinweise

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neusten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung.

Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

DÖRKEN
COATINGS

Für die Haltbarkeit der Produkte sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig.

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine Anwendungstechnische Beratung, wenn gleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich.

Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle Angaben früherer Ausgaben ihre Gültigkeit.

Allergikerberatung unter 02330 / 63 184.

Für weitere technische Auskünfte und Informationen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02330 / 63 243 über unser Contact Management an unsere Anwendungstechnische Abteilung.

Zusätzlich können Sie weitere Informationen über unsere Internetseite www.doerkencoatings.de abrufen. Hier finden Sie alle produktbezogenen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter.

L -1011-1 CWS WERTLACK® AirlessFiller Aqua PU 240820 FL

DÖRKEN COATINGS

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke/Ruhr
Tel.: 02330 63 243
Fax: 02330 63 100 243
Mail: coatings@doerken.de
Web: www.doerkencoatings.de

DÖRKEN
COATINGS