

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®

2K Fill In 400 ml für 2K HS Lösemittel-Decklacke

Serie G

Art. Nr. 680086



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Mit Treibgas, Lösungsmittel und Härter vorbefüllte 2 Komponenten Spraydose zur einmaligen, nachträglichen Befüllung mit geeigneten Abfüllgeräten mit 2K Lösemittel-Decklacken.

Bestens geeignet für:

Cromax Imron Elite

Cromax Imron Elite HDC

PPG PPG Delfleet 2K UHS Decklacke

Spies Hecker Permasolid HS Autolack 275

Spies Hecker Permasolid HS Decklackserie 670

Spies Hecker Permasolid HS Vario Decklacks. 675

Standox Standocryl VOC Autolack

Standox Standofleet 2K-HS Decklackserie

Standox Standofleet 2K-HS Dickschicht- Decklacks.

Befüllvorgang über Abfüllgerät:

Sprühkopf mit leichter Drehung abnehmen und Dose mittels des vorgesehenen Abfüllgerätes mit 100 ml unverdünntem Lack befüllen. Wir empfehlen den Lack vor dem Einfüllen in die Abfüllkappe bzw.-trichter zu sieben.

Die Bedienhinweise des Geräteherstellers sind zu beachten. Nach dem Befüllvorgang den Sprühkopf

mit einer leichten Drehbewegung wieder aufsetzen.
 Anschließend Dose auf den Kopf drehen und mit
 1 bis 2 kurzen Sprühstößen ansprühen. Damit
 werden Ventil und Steigrohr gereinigt und die
 Funktionsfähigkeit garantiert.
 Kappe wieder aufsetzen und ggf. Farbcode und
 Füllmenge auf der Dose vermerken.

Füllmenge: 100 ml

VOC-Wert (EU)

679 g/l

Untergrund

Grundierte, gefüllerte Flächen und gut erhaltene
 Werks- oder Altlackierungen (gereinigt und
 geschliffen).

Die Schadstelle muß fett-, staubfrei und trocken
 sowie vollständig entrostet sein.


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 (Atemschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille)
 Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose nach dem Befüllen mit Lack und vor dem
 Auslösen 2 Minuten gründlich schütteln - vom
 hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Auslöser Aufsetzen




Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose
 um 180° drehen und Druckknopf auf den Stift im
 Dosenboden aufsetzen.

Auslösen




Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund
 stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis
 zum Anschlag drücken.

Schütteln




Dose nach dem Auslösen erneut 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Probesprühen-Farbtonprüfen




Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen, - Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie Farbton prüfen.

Spritzabstand




15 cm - 20 cm

Spritzgänge




Trockenfilmschichtdicke 60 µm
(ca. 2 - 3 Spritzgänge auf Verlauf spritzen)

Ablüftzeiten




Zwischenablüftzeit: ca 5 min zwischen den Spritzgängen.

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %.

Trocknung




Hinweise des Lackherstellers beachten.
Polierbar: 24 h

Weiterverarbeitung


Falls erforderlich, mit handelsüblichen Polituren polieren.

Verarbeitungszeit



ca. 8 h bei 20° C Raumtemperatur.
Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer kürzeren, niedrigere Temperaturen zu einer längeren Topfzeit.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise


Die Verarbeitung der mit Lack befüllten Dose hängt stark vom eingefüllten Lackmaterial ab.

Die Angaben beziehen sich auf die Verarbeitung von 2K Decklacken und sind als grobe Anhaltspunkte zu verstehen. Bitte die Technischen Informationen des Lackherstellers beachten.

Sprühdose nicht ohne Sprühkopf für längere Zeit stehen lassen, da sich sonst der Sprühkopf möglicherweise nicht mehr aufsetzen lässt.

Zur Befüllung mit dem FillClean Abfüllgerät muss das entsprechende FillClean Kappenset separat bestellt werden.

Lagerstabilität



24 Monate (vorbegaste, noch nicht mit Lack befüllte Dose). Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Nur zur Benutzung durch den Fachmann.
Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.