

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
 74831 Gundelsheim / Deutschland
 Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Lackiervorbereitung Universal-Spachtel (styrolreduziert) 250 g Art. Nr. 745430



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Universeller Einsatz auf fast allen Flächen.

Zum glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Aluminium-, und Kunststoffteilen (Stoßstangen) sowie an verzinkten Karosserien u.v.m.

Eigenschaften

- Universell einsetzbar
- Gute Schleifbarkeit
- Gute Haftung
- Lässt sich leicht und porengleich aufziehen

Materialbasis

Spezifisches Polyesterharz

Farbton

beige (ohne Härter)


Untergrund

Stahl, Eisen,
 galvanischen und feuerverzinkten Blechen,
 Aluminium, diverse handelsübliche Kunststoffe,
 Holz, Keramik, Natursteintein, Beton

(Untergründe müssen von Staub, Fett, und Trennmittel sorgfältig gereinigt und angeschliffen werden.)


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 (Handschuhe/Schutzbrille)
 Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungsbedingungen




Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Verbrauch-Ergiebigkeit



VPE 250 g im Set mit Härter: 6 Stück pro Karton

Trocknung



schleifbarkeit: nach 20 min. bei 20° C

Lackieraufbau

Den Untergrund von Staub, Fett und Trennmittel sorgfältig reinigen und anschleifen.

Die benötigte Menge Universal-Spachtel mit 2% Härter im Kunststoffdeckel gut vermischen.

Verarbeitungszeit

4 - 6 Minuten bei 20° C

Arbeitsende


Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton / Nitroverdünnung).

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise

ACHTUNG! Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben.

Lagerstabilität



Spachtel und Härter 1 Jahr bei 20° C im verschlossenen Originalbehälter bei sachgerechter, trockener Lagerung.

Entsorgung



Dose und Tube mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.