



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ANPUTZLEISTE 3D-UNIVERSAL

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Anschlussprofil als Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, integrierter Dichtlasche aus TPE für dreidimensionale Bewegungsaufnahme und Putzabzugskante. Abknickbare Schutzlasche für Abdeckfolie.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für dauerhafte und schlagregendichte Anschlussfugen zwischen Blendrahmen bzw. Türstock und WDVS. Die Bewegungen aus dem Bauteil und dem WDVS werden aufgenommen.

Geeignet für Fenster- und Türläubungen.

Weitere Hinweise zur Anwendung in den KEIM Detailplanungen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- universell anzuwenden
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- alterungsbeständig

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|--|------------------------------|
| – nachgewiesene Schlagregendichtheit, max. | mind. 600 Pa |
| Winddruck: | |
| – Klassifizierung nach Richtlinie: | Klasse A (Ö-Norm Klasse III) |
| – Gewebefahne Maschenweite: | 4 x 4 mm, 6 x 6 mm |
| – Gewebefahne Breite: | ca. 12,5 cm |
| – maximale Dämmstoffdicke: | 300 mm |
| – dickere Dämmstoffdicke: | auf Anfrage |
| – max. Fenstergröße: | 10 m ² |
| – Farbton: | weiß/grau |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Blendrahmen reinigen. Der Blendrahmen muss trocken, sauber, eben und frei von haftmindernden Schichten sein.

Vor dem Einsatz von Klebeprofilen ist eine Klebeprobe durchzuführen. Hierzu an einer verdeckten Stelle mit einem trockenen und sauberen Tuch (ohne Reinigungsmittel) reinigen. Leistenabschnitt (ca. 10 cm) aufkleben und fest andrücken. Nach ca. 10 minütiger Wartezeit das Profil langsam vom Untergrund abziehen.

Für eine Klebeeignung muss das Schaumband an beiden Flächen (Profil und Untergrund) haften bleiben = kompletter Schaumbruch.

Auf kritischen Untergründen wie z. B.: Kunststofffenstern foliert, Holzfenstern geölt oder lackiert, Metallfenstern pulver- oder teflonbeschichtet kann der Austritt von Wachsen, Ölen und Weichmachern nie ganz ausgeschlossen werden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab mind. 5 °C bis max. 30 °C Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ANPUTZLEISTE 3D-UNIVERSAL

VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

VERARBEITUNG:

KEIM Anputzleiste 3D-Universal ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen. Die Profile möglichst erst kurz vor der Verklebung der Dämmplatten, oder kurz vor Beginn der Armierung anbringen. Erst die Leiste am Sturzbereich (horizontal), dann die seitlichen Leisten (vertikal) ankleben. Schutzlaschen im Stoßbereich (Sturz/Leibung) sind auszuklinken. Die Leisten dürfen auch auf Gehrung zugeschnitten und montiert werden. Im Stoßbereich von Sturz zu Leibung sowie von Leistenabschnitten ist ein Fugendichtband einzusetzen. Profile gut andrücken. Das Zuschneiden der Profile von der Rückseite her verhindert ein vorzeitiges Aktivieren der Schutzmechanismen. An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Anputzleiste 3D-Universal mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünnsschichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dickschichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

NACHBEHANDLUNG:

Nach dem Schlussanstrich wird bei der KEIM Anputzleiste 3D-Universal die Schutzlasche abgeknickt und entfernt.

5. LIEFERFORM

Produktnname	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
Anputzleiste 3D-Universal 4x4	2,40	25	60	Karton
Anputzleiste 3D-Universal-Black 4x4	2,40	25	60	Karton
Anputzleiste 3D-Universal 6x6	2,40	25	60	Karton

Lieferung kartonweise.

6. LAGERUNG

Lagerungsbedingungen
flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden trocken frostfrei

Beipackzettel in der Verpackung beachten!

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE**FENSTERPOSITION UND DIMENSION**

Fensterposition	maximale Dämmstoffdicke	max. Fenstergröße	Klassifizierung nach Richtlinie
Fenster hinter der Rohbaukante	≤ 300 mm	≤ 6 m ²	Klasse C
Fenster hinter der Rohbaukante	≤ 300 mm	≤ 10 m ²	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
Fenster bündig zur Rohbaukante	≤ 300 mm	≤ 2,6 m ²	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
Fenster bündig zur Rohbaukante	≤ 160 mm	≤ 6 m ²	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
Fenster bündig zur Rohbaukante	≤ 300 mm	≤ 10 m ²	Klasse A (Ö-Norm Klasse III)
Fenster vor der Rohbaukante	≤ 300 mm	≤ 10 m ²	Klasse A (Ö-Norm Klasse III)

KLASSIFIZIERUNG DER ANPUTZLEISTEN NACH DEREN BEWEGUNGSAUFNAHME

Klassifizierung nach Richtlinie	Dehnung	Stauchung	Scherung
Klasse A (Ö-Norm Klasse III)	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm
Klasse B (Ö-Norm Klasse II)	≥ 3,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm
Klasse C	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,0 mm

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

**KEIMFARBEN GMBH**

Keimstraße 16 / 86420 Dierdorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de