

Lösungsmittelfreie Grundierung für mineralische Untergründe

- zur Sichtkontrolle rot eingefärbt
- Einwirkzeit: ca. 30 Minuten



ANWENDUNGEN

- zur Haftverbesserung von Bitumen-Dickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- zur Oberflächenverfestigung von mineralischen Untergründen
- für außen und innen

EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- roll- und streichfähig
- verfestigt den Untergrund
- staubbindend
- Wasser abweisend
- diffusionsoffen
- rot eingefärbt

UNTERGRUND

Allgemein	■ mineralisch gebundene Untergründe
Beschaffenheit / Prüfungen	■ Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen, Trennmitteln, Ausblühungen und Sinterschichten sein. ■ Putze müssen erhärtet sein.
Vorbehandlung	■ Lose Teile, Staub und haftmindernde Verunreinigungen entfernen.

VERARBEITUNG

Temperatur	■ Nicht verarbeiten bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windeinwirkung.
Auftragen	■ quick-mix BGR Grundierung kann gestrichen oder gerollt werden. ■ Die nachfolgende Bitumen-Dickbeschichtung oder ADR ALLES DICHT 2K Reaktivabdichtung kann auch in die noch mattfeuchte Grundierung (nach ca. 30 Minuten) aufgetragen werden.
Trocknung / Erhärtung	■ Längere Trockenzeiten haben keinen negativen Einfluss auf den Haftverbund der nachfolgenden Beschichtung, erneute Staubbildung ist jedoch zu vermeiden. ■ Vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) schützen.
Hinweise	■ Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Grundierung gelangen.

LIEFERFORM

- 5 kg/Kanister
- 20 kg/Kanister

LAGERUNG

- Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Verbrauch: ca. 150 g/m²

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

- Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.
- Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungs- technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.