



Lösemittelhaltige, bituminöse Kaltklebmasse

- hohe Klebkraft



ANWENDUNGEN

- zum Verkleben von Bitumen-Dichtbahnen auf Beton, Estrich, Holz und auf alten Bitumendächern
- für außen

EIGENSCHAFTEN

- güteüberwacht
- gebrauchsfertig
- leichte Verarbeitung
- hohe Temperaturbeständigkeit
- thermoplastisch

UNTERGRUND

Allgemein	■ nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol ■ Beton, Estrich, Holz und auf alten Bitumendächern
Beschaffenheit / Prüfungen	■ Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen, Trennschichten, Schalölern, Ausblühungen und Sinterschichten sein.
Vorbehandlung	■ Löcher und Spalten sind geeignet zu verschließen, z. B. mit quick-mix BSM Bitumenspachtelmasse. ■ Den Untergrund vorab mit lösemittelhaltigem quick-mix BVA Bitumen-Voranstrich grundieren.

ZUSAMMENSETZUNG

- Materialbasis: Bitumen

VERARBEITUNG

Temperatur	■ Verarbeitbar bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen von +10 °C bis +35 °C.
Auftragen	■ Bitumen-Kaltklebmasse mit Rolle oder Bürste auftragen. Vor Auftrag der Bitumen-Kaltklebmasse sind alle Dachdurchbrüche zu schließen. Bei Holzdächern 1. Lage Pappe nageln und nur die Überlappungsstöße verkleben. An den Steildächern und Dächern ohne Randeinfassung muss mit geringen Auftragsmengen der Kaltklebmasse gearbeitet werden (Punkt- oder Streifenverklebung), da es an den Tiefpunkten sonst zum Abfließen bzw. Abtropfen der Klebmasse kommen kann. Vor dem Einrollen der Dachbahnen die Kaltklebmasse ca. 15 bis 30 Minuten ablüften lassen.
Trocknung / Erhärtung	■ Vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) schützen.
Hinweise	■ Während der Bauphase darf kein Wasser zwischen Untergrund und Abdichtung gelangen.



LIEFERFORM

- 10 l/Eimer

LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Verbrauch: ca. 1 l/m²
- Bei nicht saugfähigen Untergründen ist die Auftragsmenge zu reduzieren, da sonst ein Abfließen der Klebemasse möglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit, dauerhaft -20°C bis +100°C

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

- | | |
|-------------------|---|
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dieses Produkt enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen. ■ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. |
| Entsorgung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen. ■ Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften. |

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.