

Füllspachtel

Pulverförmiger Füllspachtel auf Gipsbasis zum Verfüllen von Montagefugen in Betondeckenelementen.



Produktbeschreibung

Eigenschaften

- Füllspachtel für den Innenbereich nach DIN EN 13279-1
- Sehr gute Füllkraft
- Haft- und stoßfest
- Diffusionsfähig
- Optimale Haftung
- Verfüllung bis 30 mm in einem Arbeitsgang möglich
- Rissbeständig auch bei hohen Schichtdicken
- Geringes Schwindmaß
- Besonders geeignet zum Schließen von Filigrandeckenfugen
- Für häusliche Küchen und Badezimmer geeignet
- Nicht für gewerbliche Feuchträume geeignet

Anwendungsbereich

Nur innen

Einsatzbereich

- Montagefugen in Betondeckenelementen
- Fugen und Mauerschlitze
- Starke Unebenheiten an Decken und Wänden

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel	Gips
Dichte	ca. 1,3 kg/l
Baustoffklasse / Brandverhalten	A1 (DIN 4102)
Verbrauch	ca. 400 - 500 g/m Fuge, je nach Fugengröße
Hinweis zum Verbrauch	Für eine exakte Kalkulation bietet eine Probefläche am Objekt die beste Gewähr.
Farbton	Naturweiß
Lagerhaltung	Kühl und trocken auf Holzrosten lagern
Verdünnung	Wasser

Untergründe

Geeignete Untergründe

Alle üblichen mineralischen Untergründe (Putze, Beton, Mauerwerk)
Großformatige KS-Planelemente oder Betonfertigbauelemente

Untergrundbedingungen

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. Normal- und schwachsaugende Untergründe, z. B. neue Betonflächen, müssen in der Regel nicht grundiert werden. Starksaugende oder sandende Untergründe sind vorab mit einer geeigneten Grundierung aus dem ALLIGATOR-Produktprogramm nach den entsprechenden technischen Angaben zu behandeln.

Füllspachtel

Untergrundvoraussetzungen	Beton Schalölle, Fette und Wachse durch Netzmittelwäsche entfernen. Evtl. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Die Saugfähigkeit des Betons durch Benetzungssprobe prüfen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 1 bei Außenbeschichtungen und BFS-Merkblatt 8 bei Innenbeschichtungen.
----------------------------------	---

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Kellenauftrag
Verarbeitung	Das Material wird mit einem Rührgerät mit sauberem, kaltem Wasser zu einer klumpenfreien Masse angeteigt. Hierzu den Sackinhalt in ca. 15 Liter sauberes Wasser ansetzen. Anschließend Material mit rostfreier Stahlkelle auftragen und glätten.
Beachten	Schwindverformungen von Deckenbetonplatten und damit einhergehende Rissbildungen an den Stößen, können durch den Füllspachtel nicht kompensiert werden. Wenn erforderlich Fugenband einsetzen. Nach erfolgter Spachtelung und Trocknung muss die fertige Fläche mit einer Grundierung auf der Basis der nachfolgenden Beschichtung behandelt werden. Bei Filigrandeckenelementen mit Spannweiten > 6 m und Massivdeckenelementen ist ein Fugenbrückenband in die frische Spachtelmasse einzulegen. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung. Diese Daten beziehen sich auf die Weißware bzw. Standardware. Durch eine Abtönung sind Abweichungen möglich. Baudynamische Risse können mit diesem Material nicht dauerhaft saniert werden.
Temperaturgrenze	Zwischen + 5 °C und + 30 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse während Verarbeitung und Trocknung.
Trockenzeit	Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte überstreichbar nach 24 - 72 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Trocknungszeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Hinweise

Produkt-Code	CP1
Allgemeine Hinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Calciumsulfat
Sicherheitsdatenblatt beachten	Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
WGK	1 (schwach wassergefährdend)
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste sind als gemischte Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen.

Gebindegrößen

Inhalt	EAN-Code	Artikel-Nr.
25 KG	4002822026202	899697

Füllspachtel

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.