



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

KM Universalmörtel

feiner Kalk-Zementmörtel



TECHNISCHE INFORMATION

Körnung	0 – 1 mm
Druckfestigkeit	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- witterungsbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- eingestelltes Wasserrückhaltevermögen
- ausgezeichnete Haftung
- leichte Verarbeitung
- frostsicher nach Erhärtung
- keine Entmischung im Mörtelfass

ANWENDUNGEN

- zum Mauern, Putzen und Ausbessern
- für außen und innen

QUALITÄT

- Normalmauermörtel M 2,5 gemäß DIN EN 998-2
- Normalputzmörtel GP CS III gemäß DIN EN 998-1
- Zement gemäß DIN EN 197-1
- Kalk gemäß DIN EN 459-1
- Sande
- Zusätze zur besseren Verarbeitung
- vergütet
- chromatarm

UNTERGRUND

Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm DIN 18550-1/18550-2 zu beachten. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, saugfähig, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein.

Lose Teile, Staub und haftmindernde Verunreinigungen entfernen. Putzgrund vor Aufbringen des Putzes vornässen bzw. vorspritzen. Stark saugende Untergründe sind mit HAGALITH Aufbrennsperre HAG-AS zu grundieren.

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen / abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Sackinhalt mit geeignetem Rührgerät oder per Hand mit sauberem Wasser homogen, knollenfrei und verarbeitungsgerecht anmischen.

Verarbeitung als Putzmörtel auf vorgespitztem Untergrund.

Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starker Wind, Frost, etc.) zu schützen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

KM Universalmörtel

feiner Kalk-Zementmörtel

WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde	Wasserbedarf	Ergiebigkeit
10 kg/Beutel	ca. 1,4 l	ca. 6 l
25 kg/Sack	ca. 3,5 l	ca. 15 l

VERBRAUCH

Verbrauch:

Mauermörtel: ca. 32 kg/m² bei 2 DF-Vollsteinen

Putzmörtel: ca. 15 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 10 kg/Beutel
- 25 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

23. Juni 2021

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de