



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

## MGB Glasbausteinmörtel

Spezial-Mauermörtel



### TECHNISCHE INFORMATION

Produkttyp Normalmauermörtel

Druckfestigkeit  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- Farbton: grau
- entspricht den Anforderungen der DIN 4242
- witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung
- gutes Standverhalten
- leichte Verarbeitung

### ANWENDUNGEN

- zum Mauern von Glasbausteinen und schwach bzw. nicht saugenden keramischen Klinkern
- für außen und innen

### QUALITÄT

- güteüberwacht
- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1
- mineralische Zuschlagstoffe gemäß DIN EN 12620
- chromatarm
- vergütet

### VERARBEITUNG

Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$  verarbeiten.

Während der Verarbeitung kein weiteres Wasser zugeben, sonst sind Farbdifferenzen möglich. Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und anschließend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufrühren und Konsistenz verarbeitungsgerecht einstellen.

Alle Stoß- und Lagerfugen sind satt und hohlraumfrei mit Mörtel auszufüllen. Überquellender Mörtel reißt nicht ab. Er kann mit einer Kelle abgestrichen werden. Notwendige Bewehrungseinlagen wie Betonstähle vollsatt ummörteln.

Angemischten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Für die nachträgliche Verfugung empfehlen wir quick-mix FUBR Fugenbreit (auch farbig lieferbar).

### WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde	Wasserbedarf	Ergiebigkeit
10 kg/Beutel	ca. 1,0 l	ca. 6 l
25 kg/Sack	ca. 2,5 l	ca. 15 l

### VERBRAUCH

Verbrauch: je nach Steinformat und Fugenbreite. Bei einer Fugenbreite von ca. 1 cm (8 cm dicke Glassteinwand) werden je Meter ca. 1,2 l (ca. 2 kg) Mörtel benötigt.

### LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

### LIEFERFORM

- 10 kg/Beutel
- 25 kg/Sack

### HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.



MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

## MGB Glasbausteinmörtel

### Spezial-Mauermörtel

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

18. Juni 2021

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de