

M-Plus MultiVorstrich

- universell einsetzbar
- Konzentrat
- schnell trocknend
- haftungsvermittelnd



www.blauer-engel.de/uz113

Werkstoff/ Verarbeitung	Gefahren- und Sicherheitshinweise	Allgemeines
Sehr emissionsarmes Vorstrichkonzentrat als Haftbrücke für M-Plus BodenAusgleich auf Zementestrichen und Betonböden, Calciumsulfatestrichen, Spachtelmassen, Trockenausbauplatten, alten, unbesandeten Gussasphaltestrichen, Steinböden und Keramikfliesen, Holzdielenböden und Spanplatten V 100 sowie OSB-Platten. M-Plus MultiVorstrich ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Untergrundvorbereitung: Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Bei zementären Untergründen evtl. vorhandene Zementschlämme mit geeigneten Maschinen beseitigen. Calciumsulfatestriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. Dichte, glatte Untergründe, wie z. B. keramische Fliesen und Platten mit geeignetem Reiniger grundreinigen und anschleifen. Verarbeitung: Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Auf saugfähigen Untergründen M-Plus MultiVorstrich 1:4 mit Wasser verdünnen und mit einer Lammfellwalze gleichmäßig auftragen. Bei porösen, sehr saugfähigen Untergründen kann nach dem Trocknen ein zweiter Auftrag erforderlich sein. Auf dichten Untergründen und Holz unverdünnt auftragen. Bei calciumsulfatgebundenen Untergründen den M-Plus MultiVorstrich 1:1 mit Wasser verdünnen. Pfützenbildung vermeiden. Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15 °C Bodentemperatur oder über 75 % rel. Luftfeuchtigkeit durchführen. Frische Produktflecken sofort mit Wasser oder M-Plus Reinigungstüchern entfernen.	Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält ein Biozid um das Produkt zu schützen. Wirkstoff: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), 2634-33-5, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 55965-84-9. Bitte verantwortungsvoll mit behandelten Waren umgehen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu verschließen. Informationen für Allergiker entnehmen Sie bitte dem aktuellen technischen Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt unter www.m-plus.de Nur für gewerbliche Anwendung! Weitere Informationen unter +49 6154 7172057.	Entsorgung: Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als haushälterischen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Produkt darf nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden. Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

M-Plus MultiVorstrich

Technische Daten	Wichtige Hinweise
Giscode:.....D 1 Farbton:.....hellblau Lieferform:.....flüssig Gebindegröße: 10 kg PCR-Kunststoffkanister 5 kg PCR-Kunststoffkanister Verbrauch: ca. 50 - 80 g/m². Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes sowie dem Auftragsgerät. Ablüßzeit: zementgebundene Untergründe ca. 10 Minuten dichte Untergründe: ca. 15-30 Minuten Holzuntergründe, Trockenbauplatten: mind. 2 Stunden Temperaturbeständigkeit für Transport: 0 °C bis + 50 °C, vor Frost schützen Lagerfähigkeit: 12 Monate, kühl, trocken (Lagerungstemperatur: nicht unter > + 5 °C, vor Frost schützen) Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Additive, Konservierungsmittel auf Basis Isothiazolinonen	- Nur mit sauberem Wasser verdünnen. - Nicht im Nass- oder Außenbereich einsetzen. - Nicht direkt unter SMP Parkettklebstoffen einsetzen, z. B. bei Reststaubbinding auf Estrichen in Verbindung mit Direktverklebung von Parkettböden. - Bei Arbeiten auf beheizten Fußbodenkonstruktionen ist das entsprechende Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu beachten. - Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. - Gebinde nach Anbruch luftdicht verschließen und rasch aufbrauchen. - Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15 °C Bodentemperatur oder über 75% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. - Produkt kann im Ausnahmefall bei Untergrund- und Verarbeitungstemperatur von > + 5 °C eingesetzt werden. - Angegebene Zeiten werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen und je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, tritt eine Verkürzung/ Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

Aufbauhöhe

Wasserverbrauch

Materialverbrauch

Lagerbedingung



Fußbodenheizung



Stuhlrollenreinigung

Rührzeit

Verarbeitungswerkzeug



Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Stand: Dezember 2025**