

Malacryl-Universal

Lösemittelhaltige, matte Renovierbeschichtung für den Einsatz im industriellen Bereich.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Lösemittelhaltig • Auf Nikotin-, Rauch- und ausgetrockneten Wasserflecken einsetzbar • Gut deckend • Spannungsarm • Auch auf Polystyrol einsetzbar
Anwendungsbereich	Nur innen
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Für renovierungsbedürftige Wand- und Deckenflächen mit Nikotinverfärbungen und Wasserflecken • Für schwierige Mischuntergründe im industriellen Innenbereich

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel	Polymerisatharz
Dichte	1,4 kg/l
Max. Korngröße	Fein
Nassabriebklasse	2
Deckkraftklasse	2 bei 6 - 7 m ² /l
Verbrauch	ca. 150 - 200 ml/m ²
Hinweis zum Verbrauch	Je nach Auftragsverfahren und Untergrund ist der Verbrauch schwankend. Für eine exakte Kalkulation ist es daher ratsam, durch eine Musterfläche den genauen Verbrauchswert zu ermitteln.
Farbton	Weiß
Geeignete Abtönfarben:	Max. 1 % Abtönkonzentrate. Bitte beachten, dass bei getönter Ware die angegebenen Eigenschaften verändert sein können.
Glanzgrad	Matt
Lagerhaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl und trocken • Auch unter 0 °C möglich

Untergründe

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none"> • Coil-Coating-Bleche • Kunststoffe wie Hart-PVC • Polystyrol • Feste-, schwachsaugende mineralische Putze • Aluminium • Zink • Korrosionsgeschütztes Eisen
------------------------------	---

Malacryl-Universal

Untergrundbedingungen Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, fest und tragfähig sowie frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten.

Verarbeitung

- Auftragsverfahren** Streichen, Rollen, Spritzen
- Spritzdaten** Geeignete Airlessgeräte ab einer Förderleistung von 3 l/min
Airless: Staudruck in bar: 20 0 - 170 / Spritzwinkel: 50° / Düsengröße in inch: 0,021 / Filter: 60 mesh
- Beschichtungsaufbau**
- Grundbeschichtung**
Trockene, schwachsaugende und tragfähige Untergründe/Altanstriche können ohne zusätzliche Grundierung beschichtet werden.
- Zwischenbeschichtung**
Unverdünnt
- Schlussbeschichtung**
Unverdünnt
- BFS-Merkblätter 10 und 20 beachten**
- Verarbeitung** Bei Beschichtungsausführungen auf gleichmäßiges Auftragen und Verteilen des Materials achten, damit die für Optik und Haltbarkeit erforderliche Schichtdicke erreicht wird.
- Beachten**
- Der arttypische Geruch ist in der ersten Zeit am intensivsten und klingt mit zunehmender Aushärtung des Anstrichs ab. Auftraggeber sollten darüber im Vorfeld informiert werden. Für den Einsatz in sensiblen Bereichen, wie Wohn- oder Büroräume, Hotels, Krankenhäuser usw. sind, aufgrund des langanhaltenden erhöhten Geruchs der Malacryl Universal, wässrige Isolierfarben - wie Malacryl-Aqua Top oder Haft- & Sperrgrund - mit einem darauf abgestimmten Schlussanstrich zu verwenden.
- In Räumen, in denen Lebensmittel gelagert werden, sollten keine lösemittelhaltigen Produkte verwendet werden. Das Produkt ist nicht als Anstrich auf wasserdampfbelasteten Flächen, z. B. in Bäckereien o. Ä., geeignet. Durch Feuchtigkeit und/oder Wasserdampfbelastung sowie die Überarbeitung mit wässrigen Produkten können aufgrund der Diffusionsfähigkeit des Produktes wasserlösliche färbende Stoffe durchschlagen.
- Ein Probeanstrich ist immer empfehlenswert. Aggressive Inhaltsstoffe wie ausgetrocknete Wasserflecken oder ähnliches zusätzlich mit Malacryl Iso-Grund absperren.
- Der Werkstoff ist lösungsmittelhaltig, daher von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen und für gute Durchlüftung sorgen. Genuss- und Lebensmittel sind während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase auszulagern. Vorsicht in geschlossenen Räumen.
- Vor der Verarbeitung muss das Material auf Farbtongenauigkeit überprüft werden. Farbtonbeanstandungen können nach der Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden.
- Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung. Diese Daten beziehen sich auf die Weißware bzw. Standardware. Durch eine Abtönung sind Abweichungen möglich.
- Plastoelastische Fugen sollten nicht überarbeitet werden, da aufgrund der höheren Elastizität der Dichtmasse Risse im Anstrich oder Verfärbungen auftreten können. Im Einzelfall sind hier Versuche zur Beurteilung der Eignung durchzuführen.
- Verträglichkeit** Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Praxis-Tipps**
- Ausbesserungen**
Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich, selbst bei Verwendung des originalen Anstrichmaterials, mehr oder weniger stark ab. Abzeichnungen sind gemäß BFS-Merkblatt 25 unvermeidbar. Ob eine Ausbesserung als optisch störend empfunden wird, hängt von vielen Faktoren wie Farbton, Glanzgrad, Schichtdicke, Untergrund, Beleuchtung, usw. ab. Es empfiehlt sich, an unauffälligen Stellen eine Probe zu machen.
- Haarrissüberbrückende Beschichtungen auf Gipskarton**
Eine haarrissüberbrückende Beschichtung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten kann gemäß VOB/C DIN 18363, Abs. 3.2.1.2 nur mit dem zusätzlichen ganzflächigen Aufbringen eines Vlieses hergestellt werden.

Malacryl-Universal

Streiflicht

Entstehende Streiflichtsituationen, z. B. durch den nachträglichen Einbau von Leuchten, müssen vor den Arbeiten bekannt sein. Besondere Anforderungen an die Ebenheit und Gleichmäßigkeit der Beschichtung sind vorher zu vereinbaren.

Temperaturgrenze	0 °C. Der Untergrund muss während Verarbeitung und Trocknung frostfrei und trocken sein. Für eine einwandfreie Verarbeitung ist auch bei niedrigen Temperaturen eine Materialtemperatur von mind. + 10 °C sicherzustellen.
Trockenzeit	Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte entsprechend länger.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Testbenzin

Hinweise

Produkt-Code	BSL20 (M-PL01)
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Hitze, Funken, offener Flamme und heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Staub oder Nebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polystyrolacrylatharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Aliphaten, Ester, Glykolether, Additive
Sicherheitsdatenblatt beachten	Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
VOC Kategorie	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes: (Kat. A/i) 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max.
VOC Gehalt (in Gramm pro Liter)	< 420 g/l
WGK	1 (schwach wassergefährdend)
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
12,5 L	Weiß	4002822019136	842771

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.