

SIGMA BrandiDIN 9267GE



ELF



I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Produktaussage:

SIGMA BrandiDIN, rationelle, wirtschaftliche Dispersionsfarbe für innen. Raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung.

Verwendungszweck:

Für wirtschaftliche Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen speziell im Objektbereich geeignet wie z.B. Raufaser, Struktur-, Vlies- oder Glasgewebefolien, Kunstharzputze, Putze der MG PII - PIV, Gipskartonplatten.

Eigenschaften:

- lösemittel- und weichmacherfrei
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- sehr wirtschaftlich
- gut zu verarbeiten
- leicht füllend
- gutes Deckvermögen
- gute airless-Spritzbarkeit
- hoch diffusionsfähig

Farbton:

Weiß

Verpackungsgröße:

12,5 l

II. TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,57 g/cm³

Verbrauch:

Ca. 160 ml/m² je Beschichtung auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Überstreichbar nach ca. 4 Stunden bezogen auf 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte

Kenndaten nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb:

Klasse 3, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778

Kontrastverhältnis:

Deckvermögen Klasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

Glanzgrad:

Stumpfmatt

Maximale Korngröße:

Fein (<100 µm)

Lagerung:

Kühl und frostfrei

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Beiputzstellen flautieren mit Mehrfachfluat. Mikroorganismenbefall behandeln mit SIGMA Fungisol. Sinterschichten durch Abschleifen entfernen oder durch Flautieren anätzen.



SIGMA BrandiDIN**III. VERARBEITUNGSHINWEISE**

Verarbeitung: Streichen, rollen und spritzen.
Vor Gebrauch gut umrühren.

Grundbeschichtung:

Poröse, sandende, saugende Putze der Mörtelgruppen PII und PIII, PIV, Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten grundieren mit SIGMA Haftgrund 1 : 4 verdünnt mit Wasser. Weiche Gipsputze mit SIGMA Unigrund S festigen.

Gipskartonplatten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen isolieren mit SIGMA Renova Isoprimer WV. Nikotin-, Ruß-, Kaffee- oder Fettflecke mit Wasser unter Zusatz von SIGMA Universol reinigen. Nach der Reinigung sehr gut trocknen lassen und mit SIGMA Renova Isoprimer WV isolieren.

Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anlaugen und mechanisch anrauen und mit SIGMA Haftgrund pigmentiert grundieren.

Leimfarbenanstriche grundrein abwaschen und mit SIGMA Unigrund S grundieren.

Tragfähige, matte, schwach saugende Beschichtungen sowie Raufasertapeten, Malervlies und Glasdekgewebe etc. direkt überarbeiten.

Zwischenbeschichtung:

Mit SIGMA BrandiDIN,max. 5 % wasserverdünnt.

Bei großen zusammenhängenden Flächen und kritischen Lichtverhältnissen empfehlen wir die Verwendung von SIGMA Expert.

Schlussbeschichtung:

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit SIGMA BrandiDIN unverdünnt.

Zur Vermeidung von Ansätzen ist es notwendig, den Untergrund nass-in-nass in einem Zug zu beschichten.

Spritzverarbeitung:**Airless- Spritzverfahren**

Spritzwinkel: 40°-50° Düse: 0,023–0,026 Spritzdruck: 160-180 bar

Vor der Spritzverarbeitung ist das Material aufzurühen und zu sieben. Wir empfehlen das Nachrollen der noch nassen Beschichtung mit einer mittelflorigen Rolle (Florhöhe ca. 13-18 mm).

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise:

Verarbeitungs-, Umluft- und Untergrundtemperatur mindestens +5° C.

Maximale relative Luftfeuchte 80 %.

Bei der Anwendung von SIGMA Unigrund S im Innenbereich kann ein typischer Lösemittelgeruch auftreten. Deshalb für gute Lüftung sorgen.

Die Sichtbarkeit von Ausbesserungen in der Fläche hängt von vielen objektspezifischen Parametern ab und ist als unvermeidbar einzustufen (siehe hierzu auch BFS-Merkblatt 25).

Besonders zu beachten:

VOB Teil C, DIN 18363 Abschnitt 2 und 3 sowie die BFS- Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.

IV. SONSTIGE HINWEISE

Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code:

BSW20

V. PRODUKTDEKLARATION NACH VdL - RL01**Enthält:**

Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
(Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefon-Nr. +49-234-869-0)

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Dezember 2020