



### Laminatboden: Simplex

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

<b>Format</b>		1288 x 195 mm
<b>Produktstärke</b>		7 mm
<b>Verpackung</b>	Paket:	10 Paneele / 2,51 m <sup>2</sup>
	Palette:	52 Pakete / 130,52 m <sup>2</sup>
<b>Aufbau</b>		Melamingetränkter Film Dekorpapier Trägerplatte Profilversiegelung Holzstruktur
<b>Nutzungsklasse</b>	(EN ISO 10874)	<b>23</b> stark beanspruchter privater Wohnbereich <b>31</b> mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich
<b>Abriebklasse</b>	(EN 13329)	AC3
<b>Stoßfestigkeit</b>	(EN 13329)	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm
<b>Fleckenunempfindlichkeit</b>	(EN 438)	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
<b>Lichtechtheit</b>	(EN ISO 105-B02)	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
<b>Resteindruck</b>	(EN ISO 24343-1)	≤ 0,05 mm
<b>Möbelfußtest</b>	(EN 424)	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung
<b>Stuhlrollenversuch</b>	(EN 425)	25.000 Umläufe – kein Schaden mit Rollen Typ W
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	(EN 12667)	0,0053 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Entsorgung</b>		Privat: mit normalem Hausmüll/Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüsselnummer AVV 170201

Hinweis:

In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.