

SYCOFIX® MUR Fassaden Super Haftspachtel

Version: 1.2

Verwendung

SYCOFIX® MUR Fassaden Super Haftspachtel ist optimal geeignet zum Verspachteln, Glätten und Ausbessern von mineralischen Untergründen wie Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton und Mauerwerk sowie zum Füllen von Rissen und Löchern an Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- witterungsbeständig
- für Feuchträume geeignet
- härtet rissfrei aus
- optimal filzbar
- weiß
- überstreichbar
- in 30 Minuten verarbeitbar

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Lose Putze und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie sehr glatte Betonflächen mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorbehandeln.

Verarbeitung

Für eine optimale Verarbeitung nur saubere Anrührgefäße und sauberes, kaltes Wasser verwenden!

5 kg **SYCOFIX® MUR Fassaden Super Haftspachtel** in 1,7 Liter Wasser langsam einrühren bis eine homogene und klumpenfreie Spachtelmasse erreicht ist.

Die angerührte Spachtelmasse ist ca. 30 Minuten verarbeitbar und kann sofort in der gewünschten Schichtstärke aufgetragen werden. Vorhandene Unebenheiten können nach ca. 90 Minuten durch feuchtes Nachglätten oder Filzen beseitigt werden.

Beim Einsatz als Flächen- und Reparaturspachtel ist die abgetrocknete Fläche gut als Anstrichträger oder für Verklebungen geeignet, jedoch ist die vollständige Durchtrocknung (ca. 24 Stunden) abzuwarten. Vor Anstricharbeiten ist ein Flutieren der Spachtelfläche nicht erforderlich.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von + 10 °C liegen.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

ca. 1,2 kg Pulver/m² bei 1mm Schichtstärke

Lagerung

Kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® MUR Fassaden Super Haftspachtel

Version: 1.2

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Kennzeichnung:

Gefahr. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem trockenen Ort aufbewahren.
Enthält: Portlandzement;
GISCODE ZP1

Verpackung

5-kg-Sack
EAN-Code: 4015995905977

25-kg-Sack
EAN-Code: 4015995905984