

## SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse selbstverlaufende zementhaltige Spachtelmasse

### Anwendung:

**SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** ist optimal geeignet zum Ausgleichen, Glätten und Nivellieren von Zementestrichen, Gips-Estrichen, Betondecken und -sohlen. **SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** ist der ideale Untergrund für nachfolgende Verklebungen von textilen Bodenbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen.

### Eigenschaften:

- in Schichtstärken bis ca. 5 mm, gestreckt bis max. 10 mm verarbeitbar
- begehbar nach ca. 2 Stunden
- verlegereif nach ca. 24 Stunden
- stuhlrollengeeignet ab 2 mm Schichtstärke
- geeignet für Fußbodenheizung
- sehr emissionsarm
- GISCODE: ZP 1

### Ergiebigkeit:

ca. 18 m<sup>2</sup> bei 1mm Schichtdicke  
ca. 9 m<sup>2</sup> bei 2 mm Schichtdicke  
ca. 4,5 m<sup>2</sup> bei 4 mm Schichtdicke

### Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen tragfähig, dauertrocken, rissfrei, formstabil und frei von Trennmitteln sein. Sie müssen den Anforderungen der VOB DIN 18365 entsprechen.

Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden!

Größere Risse sind mit **SYCOFIX® Blitzzement** zu beseitigen.

Saugende und sandende Untergründe mit **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel** im Verhältnis 1:2 vorbehandeln.

Anhydritestriche mit **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel** im Verhältnis 1: 2 vorbehandeln.

Trenn- und Sinterschichten mechanisch z.B. durch Schleifen entfernen und anschließend absaugen.

### Verarbeitung:

Zunächst 7 Liter kaltes, sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und anschließend den gesamten Sackinhalt (25 kg) langsam einrühren bis eine gleichmäßige und klumpenfreie Masse erreicht ist. Bei Schichtstärken größer als 5 mm ist die Zugabe von 15 kg Quarzsand (Körnung 0,7-1,2 mm) erforderlich. Die Verwendung von elektrischen Rührgeräten ist zu empfehlen, dabei **unbedingt mit niedrigen Drehzahlen** arbeiten.

## SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse selbstverlaufende zementhaltige Spachtelmasse

Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals gut durchmischen. Anschließend die Spachtelmasse auf den vorbereiteten Untergrund gießen und mit einer Glättkelle oder einem Raketel gleichmäßig verteilen. Vor dem Auftragen von **SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** ist an den Wänden eine ausreichende Dehnungsfuge aus elastischen Randdämmstoffen anzubringen.

**SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** ist innerhalb von ca. 30 Minuten bei +18°C verarbeitbar. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit.

**SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** ist nach 2 Stunden begehbar bei einer Schichtstärke von 2 - 4 mm. Nach ca. 24 Stunden ist **SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** verlegereif. Die Restfeuchtigkeit muss weniger als 3 % betragen. Bei der Verarbeitung in Räumen mit Fußbodenheizung ist diese erst nach 24 Stunden in Betrieb zu nehmen. Das Trockenheizen ist nicht zulässig!

Abbindende Spachtelschichten sind vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Zugluft zu schützen.

Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen +10 °C und +23°C liegen.

Für die nachfolgende Verlegung von Fußbodenbelägen ist **SYCOFIX® Universal Fußbodenbelagskleber** zum dauerhaften Verkleben bzw. **SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung** oder **SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagsfixierung** zur optimalen Fixierung zu verwenden (Systemgarantie).

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Für die intensive und hautschonende Reinigung der Hände empfehlen wir **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein**.

### Lagerung:

Kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.

### Gefahrenhinweis:

Verursacht schwere Augenschäden.

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

Enthält: Portlandzement; GISCODE ZP1



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse selbstverlaufende zementhaltige Spachtelmasse

Version: 1.2

---

### Verpackung:

25-kg-Sack (40 Sack/Palette)  
EAN-Code 4015995904611