

SYCOFIX® Wandbelagskleber

Version: 1.1

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Wandbelagskleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff und ist optimal geeignet zur Verklebung von Textil- und Vinyltapeten, textilen Wandbelägen, Bordüren, Metalltapeten, Renoviervlies (z.B. **SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130**), Glasgewebetapeten und PVC-Folien.

SYCOFIX® Wandbelagskleber ist aufgrund seiner ausgezeichneten Klebkraft optimal als Zusatz zur Erhöhung der Klebkraft von Tapetenkleister und als Nahtkleber geeignet.

Verarbeitungseigenschaften

- optimale Anfangshaftung und Endklebkraft
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent aufrocknend
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für bis zu 4,5 m² oder 40 lfd. Meter Bordüre mit 15 cm Breite

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarbe) sowie Tapeten sind zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet. Vorhandene Risse und Löcher sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu behandeln.

Verarbeitung

Wandbeläge

SYCOFIX® Wandbelagskleber wird in Tapetenbahnbreite auf den Untergrund aufgetragen und die Tapete anschließend in das Klebebett eingelegt und angedrückt (Tapezierspachtel). Herausquellender **SYCOFIX® Wandbelagskleber** ist sofort von der Vorderseite der Tapete mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Des Weiteren sind die Verarbeitungshinweise der Tapeten- bzw. Wandbelagshersteller zu beachten. **SYCOFIX® Wandbelagskleber** kann auch auf der Tapetenrückseite aufgetragen werden.

Bordüren

SYCOFIX® Wandbelagskleber wird auf die Rückseite der vorher angefeuchteten Bordüre aufgetragen und diese anschließend verklebt. Die Verarbeitungshinweise des Bordürenherstellers sind zu beachten.

Zur Verlängerung der offenen Zeit können 10 – 20 % angerührter **SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark** beigemischt werden.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Wandbelagskleber

Version: 1.1

Klebkraftverstärker

Als Zusatz zum Tapetenkleister zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Klebkraft ist 1 kg **SYCOFIX® Wandbelagskleber** auf 5 Liter fertige Kleisterlösung beizumischen.
Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: mindestens 5°C
Trockenzeit: ca. 6- 12 Stunden unter normalen Bedingungen

Inhaltsstoffe

Wasser, Stärkeether, Kunstharzdispersion, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 9 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

75-g-Spritzflasche (20 St. / VE; 120 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901542

1-kg-Dose (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900231

3-kg-Gebinde (1 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900248

5-kg-Gebinde (1 St. / VE; 56 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900903

15-kg-Gebinde (24 St. / Pal.)
EAN-Code: 4015995901115