

## Anwendung

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** ist aus hochwertiger Cellulose hergestellt und ideal für die Verklebung von allen normalen Papiertapeten sowie Raufaser geeignet.

## Eigenschaften

- ermöglicht gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- 20 Minuten Quellzeit
- Ergiebigkeit: ausreichend für bis zu 4 Rollen Tapete oder 1 Rolle Raufaser

## Untergrundvorbereitung

Die zu tapezierenden Untergründe müssen sauber, fest, saugfähig und trocken sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu grundieren. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Zur Vorbereitung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® Tapetenwechselgrund**, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

## Kleisteransatz

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** in kaltes Wasser (Menge entsprechend dem angegebenen Ansatzverhältnis) einrühren und ca. 20 Minuten quellen lassen. Danach ist die Kleisterlösung nochmals gut durchzurühren.

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** ist nun gebrauchsfertig.

## *Tapezieren:*

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Rückseite der zugeschnittenen Tapetenbahnen gleichmäßig und ausreichend auftragen, diese zusammenlegen, jedoch nicht knicken und entsprechend den Angaben des Tapetenherstellers weichen lassen.

Die spezifischen Angaben des Tapetenherstellers sind zu beachten.

Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von einer Dose a 1kg **SYCOFIX® Wandbelagskleber** auf die angerührte Leimlösung notwendig. Dies empfehlen wir ebenfalls bei der Verklebung von Raufaser.

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** ist in Kleistergeräten optimal verarbeitbar.

Die Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

**Hinweis:** Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Zusatz** der Kleisterlösung beizumischen.

### **Ansatzverhältnisse**

#### Vorkleistern:

- 200g **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit 6 Liter Wasser ansetzen
- ausreichend für bis zu 60 m<sup>2</sup>

#### Normale Papiertapeten:

- 200g **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit 4 Liter Wasser ansetzen
- ausreichend für ca. 4 Rollen zu 5 m<sup>2</sup>

#### Raufaser:

- 200g **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit 3 Liter Wasser ansetzen
- ausreichend für ca. 1 Rolle zu 13,25 m<sup>2</sup>

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

### **Lagerung**

Bei trockener Lagerung in original geschlossener Verpackung unbegrenzt haltbar.

### **Verpackung**

200-g-Tüte ( 28 St. / VE; 56 VE / Pal.)  
EAN-Code: 4015995900712