



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat

Version: 1.2

### Verwendung

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** ist aus hochwertiger Cellulose hergestellt und ideal für die Verklebung von allen normalen Papiertapeten sowie Raufaser geeignet.

### Eigenschaften

- ermöglicht gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- 20 Minuten Quellzeit

### Verarbeitung

#### *Untergrundvorbehandlung*

Die zu tapezierenden Untergründe müssen sauber, fest, saugfähig und trocken sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet. Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** zu grundieren. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern. Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® Tapetenwechselgrund**, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbare sind.

### Kleisteransatz

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** in kaltes Wasser (Menge entsprechend dem angegebenen Ansatzverhältnis) einröhren und ca. 20 Minuten quellen lassen. Danach ist die Kleisterlösung nochmals gut durchzurühren. **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** ist nun gebrauchsfertig.

#### *Tapezieren:*

**SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Rückseite der zugeschnittenen Tapetenbahnen gleichmäßig und ausreichend auftragen, diese zusammenlegen, jedoch nicht knicken und entsprechend den Angaben des Tapetenherstellers weichen lassen. Die spezifischen Angaben des Tapetenherstellers sind zu beachten. Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von einer Dose a 1kg **SYCOFIX® Wandbelagskleber** auf die angerührte Leimlösung notwendig. Dies empfehlen wir ebenfalls bei der Verklebung von Raufaser. **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** ist in Kleistergeräten optimal verarbeitbar. Die Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Ergiebigkeit

ausreichend für bis zu 4 Rollen Tapete oder 1 Rolle Raufaser

#### Vorkleistern:

200g **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit 6 Liter Wasser ansetzen  
ausreichend für bis zu 60 m<sup>2</sup>



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat

Version: 1.2

### Normale Papiertapeten:

200g **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit 4 Liter Wasser ansetzen  
ausreichend für ca. 4 Rollen zu 5 m<sup>2</sup>

### Raufaser:

200g **SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat** mit 3 Liter Wasser ansetzen  
ausreichend für ca. 1 Rolle zu 13,25 m<sup>2</sup>

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

### Lagerung

Bei trockener Lagerung in original geschlossener Verpackung unbegrenzt haltbar.  
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Eingetrocknetes Material kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

### Besonderer Hinweis

Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Zusatz** der Kleisterlösung beizumischen.

### Verpackung

200-g-Tüte ( 28 St. / VE; 56 VE / Pal.)  
EAN-Code: 4015995900712