

## Verwendung

**SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe** ist ideal geeignet für preiswerte, matte Wand- und Deckenanstriche auf Gipskartonplatten, Putz, Beton und Mauerwerk im Innenbereich, sowie zur Restaurierung historischer Stuckdecken.

## Verarbeitungseigenschaften

- atmungsaktiv und umweltfreundlich
- hergestellt aus Naturrohstoffen
- Ergiebigkeit: 3 kg (Pulver) ausreichend für ca. 20 m<sup>2</sup>

## Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und tragfähig sein. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR Super- Haftspachtel** zu füllen und zu glätten. Nichthaftende Altanstriche, Tapeten und Leimfarben restlos entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

## Verarbeitung

**SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe** mit mechanischem Rührgerät gleichmäßig in 3 Liter kaltem Wasser anrühren und ca. 30 Minuten quellen lassen. Anschließend nochmals gut umrühren, **SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe** ist nun gebrauchsfertig.

**SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe** mit Pinsel, Bürste oder Rolle gleichmäßig auftragen. Die Trockenzeit beträgt ca. 1-2 Stunden. Die Deckkraft entwickelt sich erst vollständig nach der Trocknung.

Zur Erhöhung des Deckvermögens und der Wischfestigkeit sind zwei Dosen à 750 ml **SYCOFIX® Latex weiß** der angerührten Farbe beizumischen.

Bei späteren Renovierungsarbeiten kann **SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe** mit Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** gelöst und abgewaschen werden.

## Inhaltsstoffe

Calciumcarbonat, Celluloseether

## Lagerung

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX<sup>®</sup> geleimte Wandfarbe

Version: 1.1

---

### Verpackung

3-kg-Tüte (4 Tüten/VE, 63 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995904628